

GREAT JOB
GREAT SOLUTIONS

Selsill

Selsil[®]




Selsil, Silivri ve Çorlu'da bulunan iki üretim tesisiyle EMEA bölgesinin en büyük yapı ve otomotiv kimyasalları üreticisidir.



Silivri’de toplam 33.000 m² alan üzerine kurulu, 25.000 m² kapalı üretim alanına sahip fabrikası ve Çorlu’da 46.000 m² alan üzerinde yer alan, 19.000 m² kapalı üretim alanına sahip yeni aerosol üretim tesisi ile son derece geniş bir üretim kapasitesine ulaşmıştır.



Wheelmark

Nonfood Compounds
(S2)UK
CA

ISO 9001/OHSAS 18001
ISO 14001/ISO 27001



CE

İÇİNDEKİLER

TEMİZLİK

TEMİZLEYİCİLER

- 9 Selsil PAK Genel Amaçlı Temizleyici
- 10 Selsil PAK Köpük Temizleyici

SIZDIRMAZLIK

SİLİKONLAR

- 12 Genel Amaçlı Silikon 280 gr
Genel Amaçlı Silikon 280 ml & 50 ml
- 13 Genel Amaçlı Silikon 310 ml
Mutfak & Banyo Silikonu
- 14 Dış Cephe Nötr Silikon
Akvaryum Silikonu
- 15 RTV Yüksek Isı Silikonu
X Isı Silikonu
- 16 %100 Profesyonel Silikon
Ayna Silikonu
- 17 Yangın Durdurucu Silikon
Auto-Sel Sıvı Conta Silikon

AKRİLİKLER

- 18 Akrilik Mastik
Silikonize Akrilik Mastik
- 19 Yağmura Dayanıklı Akrilik Mastik
Silikonize Mastik
- 20 Strafor ve Süpürgelik Yapıştırıcı
Yangın Durdurucu Akrilik Mastik

HİBRİTLER

- 21 X1 MS Montaj Yapıştırıcı
Ayna Yapıştırıcı
- 22 Ultra Clear Kristal Şeffaf Montaj Yapıştırıcı
Ultra Tack Güçlü Montaj Yapıştırıcı
- 23 Selsil Waterstop Su Yalıtım Membranı

POLİÜRETANLAR

- 24 Poliüretan Mastik 25
Poliüretan Mastik 40
- 25 Poliüretan Mastik 50
Poliüretan Mastik 60

MARİN ÜRÜNLERİ

MARİN

- 27 Güverte Mastiği
Güverte Tik Yapıştırıcısı
- 28 Pu Deniz Tutkalı
Tik Temizleme Spreyi

PU KÖPÜKLER

DOLGU & YAPIŞTIRMA

- 30 Poliüretan Köpük (Manuel)
Poliüretan Köpük (Tabancalı)
- 31 Poliüretan Köpük (Manuel)
Poliüretan Köpük (Tabancalı)
- 32 Pu Yapıştırıcı Mantolama Köpük (Manuel)
Pu Yapıştırıcı Mantolama Köpük (Tabancalı)
- 33 Hızlı Kürleşen Yapıştırıcı Köpük (Tabancalı)
Termal Sprey Köpük
- 34 Taş & Tuğla Yapıştırma Jel Köpüğü (Tabancalı)
Kontrollü Genleşen Köpük (Tabancalı)
- 35 B1 Yangına Dayanıklı Köpük (Manuel)
B1 Yangına Dayanıklı Köpük (Tabancalı)
- 36 Çift Valfli Köpük
Tekrar Kullanılabilen Özel Valfli Köpük
- 37 Mega Köpük(Tabancalı)
Köpük Temizleyici Sprey

YAPIŞTIRICILAR

MONTAJ

- 39 Ateş Mastiği
PU D4 Express Yapıştırıcı
- 40 Montaj Kit
D3 Süper İskelet Tutkalı

EPOKSİLER

- 41 Epoksi Macun
Plastik Epoksi Macunu
- 42 Ahşap Epoksi Macunu
Metal Epoksi Macunu
- 43 Epoksi Yapıştırıcı - 5 Dakika
Suya Dayanıklı Yapıştırıcı - 30 Dakika
- 44 Metal Yapıştırıcı - 5 Dakika
Plastik Kaynak Yapıştırıcı

SİYANOAKRİLAT

- 45 NİNJA Süper Yapıştırıcı
NİNJA Hızlı Yapıştırıcı

ÇOK AMAÇLI

- 46 Çok Amaçlı Yapıştırıcı Sprey

BANT

- 47 Acil Yardım Bandı

SERT PVC YAPIŞTIRICI

- 48 P12 Sert PVC Yapıştırıcı

MERMER VE GRANİT YAPIŞTIRICI

- 49 Mermer ve Granit Yapıştırıcı

EPDM YAPIŞTIRICI

- 50 EPDM Yapıştırıcı

CIVATA SABİTLEYİCİ VE KENETLEYİCİLER

ANAEROBİKLER

- 52 3638 Çok Yüksek Mukavemetli Kenetleyici
3620 Yüksek ısı Mukavemetli Kenetleyici
- 53 3601 Yüksek Mukavemetli Kenetleyici
3290 Düşük Viskoziteli Kılcal Boşluk Dolgusu
- 54 3270 Sökülmez Saplama Tutucu
3243 Sökülebilir Somun Tutucu
- 55 3272 Yüksek Mukavemetli Sökülmez Saplama Tutucu
3222 Sökülebilir Vide Sabitleyici
- 56 3542 Boru Sızdırmazlık Ürünü
3641 Orta Mukavemetli Rulman Kenetleyici
- 57 3567 Paslanmaz Çelik Ürünleri İçin
Boru Sızdırmazlık Ürünü
3577 Düşük Viskoziteli Boru Sızdırmazlık Ürünü

KİMYASAL DÜBELLER

- 59 Epoksi Bazlı Kimyasal Dübel
- Polyester Bazlı Kimyasal Dübel

TEKNİK SPREYLER

- 61 Fren Balata Temizleyici
- Pas Sökücü ve Yağlayıcı
- Etiket Sökücü
- Sıvı Gres
- 62 Silikon Sprey
- Çinko Sprey
- Motor Temizleyici
- Conta Temizleyici
- 63 Gazaltı Kaynak Spreyi (Silikonsuz)
- Gazaltı Kaynak Spreyi (Silikonlu)
- Kalıp Ayırıcı Sprey (Silikonsuz)
- Kalıp Ayırıcı Sprey (Silikonlu)
- 64 Kayış Temizleyici
- Karbüratör Temizleyici
- Klima Temizleyici
- Torpedo Parlatıcı
- 65 Lastik Fitol Yenileyici
- Kontak Yüzey Temizleyici
- Emniyet Kemeri Yağlayıcı
- Zift & Katran Temizleyici
- 66 Eter Motor Çalıştırıcı
- Kalıp Temizleyici
- Elektronik Kart Temizleme Spreyi (Yağsız)
- Lastik Parlatıcı
- 67 Pro Çok Amaçlı Sprey
- Pro Kobra Kafa

SPREY BOYA

- 68 Rainbow Sprey Gazlı Kutu
- Rainbow Floresan Boya
- 69 Akrilik Sprey boya

TEMİZLİK

SELSİL PAK GENEL AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici Krem lavabolar, ocak üstleri, pişirme tepsileri, mangal ve barbeküler, fırınlar, banyolar, fayans ve seramik yüzeyler, dış mekan mobilyaları gibi pek çok yüzeyde rahatlıkla uygulanabilir. Güçlü formülü sayesinde tencere, mangal, seramik, cam, pas, lavabo, PVC, bahçe mobilyası, boya, tekne, ocak üzerindeki tüm lekeler bir dakikada yok olur.

- Olağanüstü parlaklık
- Kireç, yağ, küf, pas gibi zorlu lekeleri yok eder.
- Kolay kullanım & mükemmel sonuç
- Temizlik partikülleri içerir.

KULLANIM

Lekeli ve kirli yüzeye bir miktar Selsil Pak uygulayın ve temiz bir bez yardımıyla ovalayın. Yeterince ovaladıktan sonra su ile durulayın. Plastik parçalar, boyalı ahşap ve alüminyum yüzeylerde kullanmayın. Vernikli yüzeylerde kullanımı için uygun değildir. Ürünü el, yüz ve yiyecek temizliğinde kullanmayın. Sıcak yüzeylere doğrudan uygulamayın.

Uygulamadan önce yüzeyin görünmeyen bir bölgesinde test edilmesi önerilir.

LEKE VE HARE BIRAKMAZ. UZUN ÖMÜRLÜDÜR.



Miktar



500 gr

12 Ad.

SELSİL PAK KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey'in harika performanslı köpüklü formülü, dik yüzeylerdeki inatçı yağları bile saniyeler içerisinde uğraşmadan kolayca söker atar. Ocak, fırın, aspiratör, davlumbaz, davlumbaz filtreleri, mutfak tezgahı, aspiratör, mutfak ve banyo dolapları, mermer, fayans ve seramik yüzeyler, paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeyler, sac ve metal diğer yüzeyler, fırın tepsileri, tavalar ve tencereler, PVC ve plastik yüzeyler, bisiklet, motosiklet ve otomobil jantları, MDF masalar, deri, vinil ve bez ayakkabılar, tüm boyalı yüzeyler, cam yüzeyler, deri koltuklar ve döşemeler, musluk ve lavabolar, tuvaletler gibi yüzeylerde oluşan yağ ve kirleri temizlemede kullanılır. Selsil Pak Temizleyici Sprey paraben, boya ve ağartıcı içermez.

KULLANIM

Genel Kullanım Şekli: Selsil Pak Temizleyici Sprey'i kirli yüzeye püskürtüp kısa bir süre bekledikten sonra sünger veya bez ile silin. İnatçı ve çok kirli yağlı yüzeyler için tekrarlayın.

Kullanmadan önce yüzeyin görülmeyen bir yerinde test edilmesi önerilir.

LEKE BIRAKMAZ. DAYANIKLIDIR.



Miktar



500 ml

12 Ad.



SIZDIRMAZLIK

SIZDIRMAZLIK SİLİKONLAR

Selsil®

GENEL AMAÇLI SİLİKON

ÖZELLİKLER

Genel Amaçlı Silikon, tek komponentli, nemle kürleşen asetoksi bazlı silikondur.

- Kolay uygulanabilir.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma gösterir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerde sızdırmazlık işlemleri.
- Kendin Yap (DIY) için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerine bağlantılar ve genişleme derzleri.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.91-0.97 g/ml (TS 781-ISO 758)
Sertlik	15-20 Shore A (28. gün)
Yüzey Kuruması	11-12 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2 mm/Gün (23°C e 50% R.H)
Kopma Dayanımı	1,1 N/mm ² - (ASTM D 412)
Kopma Anında Uzama	1.8 N/mm ² (ASTM D412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

Ral	Miktar	
Şeffaf	280 gr	25 Ad.
Beyaz	280 gr	25 Ad.
Siyah	280 gr	25 Ad.

GENEL AMAÇLI SİLİKON

ÖZELLİKLER

Genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek komponentli, nemle kürleşen, asetoksi bazlı bir silikondur. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemelerinde kullanılabilir.

- Sertleştikten sonra da kalıcı olarak elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Temizlik için kullanılan birçok kimyasala dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerde sızdırmazlık sağlar.
- Kendin Yap (DIY) için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerine bağlantılar ve genişleme derzleri.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.91-0.97 g/ml (TS 781-ISO 758)
Sertlik	10-15 Shore A (28. gün)
Yüzey Kuruması	25-30 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min 2 mm/24 h
Kopma Dayanımı	1.8 N/mm ² (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	≥350% - (ASTM D 412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

Ral	Miktar						
	Şeffaf	280 ml	25 Ad.		Altın Meşe	280 ml	25 Ad.
	50 ml	48 Ad.			Alüminyum Gri	280 ml	25 Ad.
	Beyaz	280 ml	25 Ad.		Antrasit Gri	280 ml	25 Ad.
	50 ml	48 Ad.			Bahama Bej	280 ml	25 Ad.
	Siyah	280 ml	25 Ad.		Kahverengi	280 ml	25 Ad.
	Şampanya	280 ml	25 Ad.				

SIZDIRMAZLIK SİLİKONLAR

Selsil®

GENEL AMAÇLI SİLİKON

ÖZELLİKLER

- Selsil Genel Amaçlı Silikon, genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek komponentli, nemle kürleşen, asetoksi bazlı bir silikondur. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemeleri üzerinde kullanılabilir.
- Sertleştikten sonra bile kalıcı olarak elastik kalır.
 - Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma.
 - Selsil Genel Amaçlı Silikon, genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek komponentli, nemle kürleşen, asetoksi bazlı bir silikondur.
 - Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerin sızdırmazlığı.
- DIY için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerindeki bağlantılar ve genleşme derzleri.



MUTFAK & BANYO SİLİKONU

ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli sıhhi tesisat uygulamalarında boşlukları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için tasarlanmış, yüksek performanslı, asetik kürlemeli bir silikon mastiktir. Zaman içinde temiz kalır.
- Küf ve mantarlara karşı olağanüstü direnç.
 - Aşırı sıcaklıklara ve eskimeye karşı dayanıklıdır.
 - Çatlama yapmaz ve rengini kaybetmez.
 - Genel olarak deterjanlara, temizleyicilere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
 - Asetik kürleşme sistemi.
 - % 100 Silikon, solventsiz.

UYGULAMALAR

- Vitrifiye üzerindeki eklemler: mutfak ve banyolarda sızdırmazlık.
- Derzlerde, camlarda ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.93-0.99 g/ml (TS 781-ISO 758)
Sertlik	16-17 Shore A (28. gün)
Yüzey Kuruması	11-12 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	2 mm/gün
Kopma Dayanımı	2 N/mm ² - (ASTM D 412)
Kopma Anında Uzama	≥350% - (ASTM D 412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile 40°C

Ral	Miktar	
	Şeffaf	310 ml 25 Ad.
	Beyaz	310 ml 25 Ad.
	Siyah	310 ml 25 Ad.
	Altın Meşe	310 ml 25 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02 +/- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Sertlik	16-17 Shore A (28. gün)
Yüzey Kuruması	12 dk (23 °C, 50% RH)
Kürleşme Hızı	Min 2 mm/24 h
Kopma Anında Uzama	≥300% (ASTM D412)
Elastik Toparlama	Yaklaşık 100 %
Akma	0 mm (ISO 7390)
Hacim Kaybı	<10% (ISO 10563)
Isıl Direnç	45°C ile +150°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile 40 °C

Ral	Miktar	
	Şeffaf	280 ml 25 Ad.
	Beyaz	50 ml 12 Ad.
	Beyaz	280 ml 25 Ad.

SIZDIRMAZLIK SİLİKONLAR

Selsil®

DIŞ CEPHE NÖTR SİLİKON

ÖZELLİKLER

- Yüksek performansa sahiptir ve çok çeşitli yapı malzemelerinde dolgu ve sızdırmazlık işlemleri için formüle edilmiş nötr silikondur. Olağanüstü yapışma gücüne sahiptir.
- Tek bileşenli, nemle kürleşir.
 - Birçok gözenekli ve gözeneksiz malzemeye mükemmel yapışma.
 - Atmosferik etkenlere, doğrudan güneşe, yağmura, kar ve ozona karşı mükemmel direnç.
 - Hızlı polimerizasyon.
 - Düşük modül, yüksek elastikiyet

UYGULAMALAR

- Sac çalışmalarında sızdırmazlık, pervazlar, bakır, çelik ve galvanizli sac oluklar, bağlantı derzleri (duvarlar, beton, PVC, ahşap, cam) için.
- Pencereleer, kapılar ve camların montajı.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Nötr (Oxim)
Yoğunluk	0.98 +/-0.03 g/ml (şeffaf ve alu.) 1.40 +/- 0.03g/ml (renkliler)
Sertlik	15-20 Shore A (şeffaf ve alu)(28. gün) 25-30 Shore A (renkli) (28. gün)
Yüzey kuruması	12 dk (23°C, 50% RH)
Kürleşme Hızı	Min 2 mm/24 h
Kopma Dayanımı	1.3 N/mm2
Kopma Anında Uzama	≥250% (ASTM D412)
Akma	0 mm (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	50°C ile 150°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile 40°C

Ral	Miktar		Miktar	
✓ Şeffaf	300 ml	25 Ad.	600 ml	20 Ad.
✓ Siyah	300 ml	25 Ad.	600 ml	20 Ad.
✓ Beyaz	300 ml	25 Ad.		
✓ Gri	300 ml	25 Ad.		
✓ Altın Meşe	300 ml	25 Ad.		
✓ Alüminyum Gri	300 ml	25 Ad.		
✓ Antrasit Gri	300 ml	25 Ad.		
✓ Beton Gri	300 ml	25 Ad.		
✓ Pearl Bej	300 ml	25 Ad.		
✓ Kahverengi	300 ml	25 Ad.		

AKVARYUM SİLİKONU

ÖZELLİKLER

- Selsil Akvaryum Silikonu, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarının üretimi için özel olarak formüle edilmiştir. Ürün, suya sürekli batırılmaktan etkilenmez ve tamamen kürleştiğinde balıklar için zehirli değildir.
- %100 silikon polimerdir.
 - Yüksek mukavemetlidir.
 - Solvent içermez.
 - Ozona, ultraviyole ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

- Özellikle akvaryum imalatı ve alüminyum, cam, sırlı seramik, metal gibi alanlarda kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02±0.03 g/ml
Sertlik	15±3 Shore A
Yüzey Kuruması	12dk
Kürleşme Hızı	2mm
Kopma Dayanımı	1.50 N/mm²
Kopma Anında Uzama	>500
Isıl Direnç	-45 °C ile +150 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Akma	0mm

Ral	Miktar	
✓ Şeffaf	280 ml	25 Ad.

SIZDIRMAZLIK SİLİKONLAR

Selsil®

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU

ÖZELLİKLER

Isı direncinin gerekli olduğu yerlerde sızdırmazlık, yapıştırma ve onarım için geliştirilmiş yüksek performanslı asetoksi bazlı silikondur. Yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal bir dolgu macunudur. Sertleştikten sonra, kalıcı olarak 250°C'ye kadar ve geçici olarak 300°C'ye kadar mükemmel ısı direnci sağlar.

- 100% silikon.
- Hızlı polimerizasyon, yüksek mukavemet.
- Çatlak oluşturmaz.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda esnek kalır.
- Tek bileşenli.
- Düşük VOC (Uçucu organik bileşikler) içeriği.
- Solvent-free bir üründür.

UYGULAMALAR

- Otomotiv sektöründe contalar ve yapıştırma.
- Isıtma sistemlerinde ve fırınlarında sızdırmazlık.
- Yüksek sıcaklıklara dayanması gereken tüm sızdırmazlık ve yapıştırma işlemleri için.



X ISI SİLİKONU

ÖZELLİKLER

Selsil X Isı Silikonu, ısı direncinin gerekli olduğu yerlerde sızdırmazlık, yapıştırma ve onarım için geliştirilmiş silikon mastiktir. Sertleştikten sonra, kalıcı olarak 150°C'ye kadar ısı direnci sağlayan Asetik silikon.

UYGULAMALAR

- Otomotiv sektöründe contalar ve yapıştırma.
- Isıtma sistemlerinde ve fırınlarında sızdırmazlık.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02±0.03 g/ml
Sertlik	12-13 Shore A
Çekme Dayanımı	≥ 1,5 N/m2 (23°C ve 50% R.H.) (ASTM D412)
Yüzey Kuruması	7-13 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 3mm /Gün (23°C ve 50% R.H)
Kopma Anında Uzama	>500% (ASTM D412)
Isıl Direnç	-50°C ile +250°C
Akma	0 mm (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.96±0.03 g/ml (TS 781 ISO 758)
Sertlik	16-17 Shore A
Yüzey Kuruması	11-12 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	2 mm/gün
Kopma Dayanımı	1.5 N/mm²
Kopma Anında Uzama	≥350% - (ASTM D 412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

Ral	Miktar	
■ Kırmızı	280 ml	25 Ad.
	50 ml	48 Ad.
■ Siyah	50 ml	48 Ad.

Ral	Miktar	
■ Kırmızı	280 ml	25 Ad.

SIZDIRMAZLIK SİLİKONLAR

Selsil®

PRO SİLİKON

ÖZELLİKLER

Selsil Profesyonel Silikon, tek bileşenli, asetik esaslı bir silikon mastiktir.

- %100 silikon polimer.
- Mükemmel esneklik.
- Solvent içermez.
- Neme dayanıklı UV'ye dayanıklı

UYGULAMALAR

Banyo ve mutfak seramiği, karo, pencere, alüminyum, metal için dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak kullanılır.



AYNA SİLİKONU

ÖZELLİKLER

Yüksek performanslı nötr bazlı silikon, özellikle her tür ve boyuttaki aynalara zarar vermeden yapıştırmak için uygundur.

- Tek bileşenli, kürleşen bir silikondur.
- Mükemmel yapışma.
- Hızlı polimerizasyon.
- Düşük modül, yüksek elastikiyet.
- %100 silikon, solvent içermez.

UYGULAMALAR

- Mağazalarda, restoranlarda, spor salonlarında aynalı duvarlar.
- Aynaların sıva, beton, ahşap üzerine veya kapılar ve seramik kaplamalar üzerine yapıştırılması.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polymerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1,02±0.03 g/ml (TS 781 ISO 758)
Sertlik	15+-3 Shore A
Yüzey Kuruması	11-12dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2 mm /Gün (23°C ve50% R.H)
Kopma Direnci	1.5N/mm2- (ASTM D 412)
Kopma Anında Uzama	≥500%- (ASTM D 412)
Isıl Direnç	-50°C ile +250°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Isıl Direnç	-40°C ile +150°C
Akma	0 mm - (ISO 7390)

Ral	Miktar	
☐	Beyaz	280 ml 25 Ad.
☐	Gri	280 ml 25 Ad.
☐	Siyah	280 ml 25 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polymerizasyon Sistemi	Nötr (Oxim)
Yoğunluk	1,02±0.03 g/ml (TS 781 ISO 758)
Sertlik	20 Shore A
Yüzey Kuruması	12-13 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2.5 mm/ Gün (23°C ve50% R.H)
Kopma Anında Uzama	> 200%
Akma	2 mm
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Sıcaklık Direnci	-50°C ile +150°C

Ral	Miktar	
☒	Şeffaf	280 ml 25 Ad.

SIZDIRMAZLIK SİLİKONLAR

Selsil®

YANGIN DURDURUCU SİLİKON

ÖZELLİKLER

Selsil Yangın Durdurucu Silikon, tek bileşenli, nötr kürlenmeli, tabancayla uygulanabilen, özel formülü sayesinde yangına karşı bariyer özelliği gösteren bir silikondur.

- Kolay uygulanır.
- Uzun ömürlüdür.
- Başta beton ve tuğla olmak üzere birçok yapı malzemesine üstün yapışma sağlar.
- Düşey zeminlerde ve baş üstü derzlerde kullanılabilir.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklardan etkilenmez.
- UV dirençlidir.

UYGULAMALAR

Selsil Yangın Durdurucu Silikon, inşaattaki bağlantı ve genişleme derzlerinin yangına dayanıklı sızdırmazlığı için özel olarak geliştirilmiştir, yangın durumlarında yangına dayanıklıdır. Selsil Yangın Durdurucu Silikon, pasif yangın önleyici sistemlerde kullanılmak için tasarlanmış üstün yapışma ve dayanıklılığa sahip nötr kürlenmeli silikondur. Selsil Yangın Durdurucu Silikon; cam, seramik, çelik, alüminyum, tuğla, beton, pek çok plastik, vs. gibi inşaat malzemelerinde güçlü bir hava koşullarına dayanıklı yapı oluşturarak yapıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polymerizasyon Sistemi	Nötr (Oxim)
Yoğunluk	1,41±0.03 g/ml (TS 781 ISO 758)
Sertlik	20 Shore A
Yüzey Kuruması	Yaklaşık 8 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	2 mm/Gün (23°C ve 50% R.H)
Kopma Direnci	>1,2N/mm2 - (ASTM D 412)
Kopma Anında Uzama	>200 % - (ASTM D 412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Isıl Direnç	-50°C ile +150°C

Ral	Miktar	
☐	Şeffaf	280 ml 25 Ad.

AUTO-SEL SIVI CONTA SİLİKON

ÖZELLİKLER

Selsil RTV Auto Mastik ürünü, çok yüksek sıcaklıklarda üstün yapışma ve dayanıklılık sunmak için tasarlanmış hızlı kürleşen, dayanıklı esnek ve düşük modüllü, nötr(oxim) bazlı conta mastiğidir.

UYGULAMALAR

Otomobil, diferansiyel kapağı, motor kapağı, karbüratör kapağı ve pompalarda sızdırmazlık macunu olarak; ısıtma sistemlerinde ve termostatlarda sızdırmazlık için kullanılabilir. Sertleştikten sonra, kalıcı olarak 250°C'ye kadar ve geçici olarak 300°C'ye kadar sıcaklık direnci vardır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polymerizasyon Sistemi	Nötr (Oxim)
Yoğunluk	1.14 ± 0.03 g/ml - (TS 781 ISO 758)
Sertlik	30±5 Shore A (28 gün sonra)
Çekme Dayanımı	≥1,5N/mm2 (23°C ve 50% R.H) (ASTM D412)
Yüzey Kuruması	7-13 dk (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 3 mm/Gün (23°C ve 50% R.H)
Kopma Anında Uzama	>200
Akma	0 mm
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Isıl Direnç	-50°C ile +250°C

Ral	Miktar	
☐	Gri	85 gr 48 Ad.
☐	Siyah	85 gr 48 Ad.
☐	Kırmızı	85 gr 48 Ad.

SIZDIRMAZLIK

AKRİLİKLER

Selsil®

AKRİLİK MASTİK

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, genel amaçlı, elastik bir akrilik mastiktir, çatlakları ve derzleri doldurmak için uygundur.

-Üzeri boyanabilir.

_Tüm gözenekli yüzeylerde (tuğla, beton, ahşap vb.) kullanılabilir.

_ Uygulaması ve temizliği çok kolaydır.

_ Sertleştikten sonra su geçirmez.

_ Kokusuzdur.

UYGULAMALAR

_ Çeşitli yapı malzemelerinde (ahşap, beton, tuğla vb.) düşük ve orta genleşme derzlerinin sızdırmazlığı.

- Duvar ve tavanlardaki çatlakların, yarıkların doldurulması.

_ Pencere, duvarlar, kapılar vb. arasındaki derzlerin sızdırmazlığı.



SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

ÖZELLİKLER

Selsil Silikonize Akrilik Mastik; PVC, alüminyum ve ahşap panel kurulumu, kapı / pencere çerçeveleri ile duvar arasındaki derzler, lavabo, klozet, fayans ve seramik derzleri, duvar, ahşap, alçı, alüminyum, tuğla ve beton çatlarında kullanılır.

- Kolay uygulanır

- Kürleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur.

- Kürleştikten sonra uzun süre esnek kalır

- Boyanabilir

UYGULAMALAR

- Yapı elemanlarının arasındaki derzlerde,

- Ahşap PVC, demir alüminyum doğramaların montajında,

- her türlü doğrama, sıva ve diğer yapı malzemelerinin birleşiminde,

- Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde,

- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tikotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.62 ± 0.03 g/ml - (TS 781 ISO 758)
Yüzey Kuruması	15±60 dk (23°C ve 50% R.H) (ASTM C 679)
Kopma Anında Uzama	≥ 100 % (ASTM D 412)
Isıl Direnç	-10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tikotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.63 ± 0.03 g/ml - (TS 781 ISO 758)
Yüzey Kuruması	15±60 dk (23°C ve 50% R.H) (ASTM C 679)
Kopma Anında Uzama	≥ 100 % (ASTM D 412)
Isıl Direnç	-10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	500 gr	25 Ad.
	600 ml	20 Ad.
☐ Gri	500 gr	25 Ad.
☐ Siyah	500 gr	25 Ad.

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	450 gr	25 Ad.

AKRİLİKLER

YAĞMURA DAYANIKLI MASTİK

ÖZELLİKLER

Selsil Yağmura Dayanıklı Akrilik Mastik, inşaatlarda birleştirme ve gömme uygulamaları için kullanılan bir su bazlı, genel amaçlı, esnek mastiktir. Uygulaması kolaydır ve inşaatta kullanılan pek çok malzemeyle uyumludur. Açık havada kullanılır.

- Kürleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- Kürleştikten sonra uzun süre esnek kalır
- Boyanabilir

UYGULAMALAR

Maksimum %7,5 ek yeri hareketine sahip, çatlakların, yarıkların, ek yerlerinin ve bağlantı yerlerinin izole edilmesi için uygundur. Ahşap, PVC ve alüminyum doğramaların montajında ve her türlü doğramanın siva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılabilir. Tamamen kapalı olan ek yerleri veya sürekli su içinde bulunan ek yerleri için uygun değildir. Selsil Yağmura Dayanıklı Akrilik mastik bitümlü yüzeyler, doğal ve sentetik kauçuklar gibi yağlı yüzeylerde kullanılmamalıdır. Selsil Yağmura Dayanıklı Akrilik mastik tamamen kuruduktan sonra boyanabilir. Ancak yine de uygulamadan önce boya ile uygunluğunun test edilmesi önerilir. Kürleşmemiş ürün su ile temizlenebilirken kürleştikten sonra anacak kazıyarak temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1,52 ± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 792)
Yüzey Kuruması	15±60 dk (23°C ve 50% R.H) (ASTM C 679)
Kopma Anında Uzama	>200%
Isıl Direnç	-10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C

Ral	Miktar	
Beyaz	485 gr	25 Ad.
	400 ml	25 Ad.
Gri	485 gr	25 Ad.
Ant. Gri	485 gr	25 Ad.
Kahverengi	485 gr	25 Ad.
Altın Meşe	485 gr	25 Ad.
Vizon	485 gr	25 Ad.

SİLİKONİZE MASTİK

ÖZELLİKLER

Selsil Silikonize Akrilik Mastik; PVC, alüminyum ve ahşap panel kurulumu, kapı / pencere çerçeveleri ile duvar arasındaki derzler, lavabo, klozet, fayans ve seramik derzleri, duvar, ahşap, alçı, alüminyum, tuğla ve beton çatlarında kullanılır.

- Kolay uygulanır
- Kürleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur.
- Kürleştikten sonra uzun süre esnek kalır
- Boyanabilir

UYGULAMALAR

- Yapı elemanlarının arasındaki derzlerde,
- Ahşap PVC, demir alüminyum doğramaların montajında,
- her türlü doğrama, siva ve diğer yapı malzemelerinin birleşiminde,
- Eternir ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde,
- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.63 ± 0.03 g/ml - (TS 781 ISO 758)
Yüzey Kuruması	15± 60 dk (23°C ve 50% R.H) (ASTM C 679)
Kopma Anında Uzama	≥ 100 % (ASTM D 412)
Isıl Direnç	-10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C

Ral	Miktar		Ral	Miktar	
Beyaz	500 gr	25 Ad.	Siyah	500 gr	25 Ad.
	400 ml	25 Ad.	Bronz	500 gr	25 Ad.
	600 ml	20 Ad.	Bej	500 gr	25 Ad.
Gri	500 gr	25 Ad.	Koyu Meşe	500 gr	25 Ad.
Antrasit Gri	500 gr	25 Ad.	Açık Meşe	500 gr	25 Ad.
Kahverengi	500 gr	25 Ad.	Şampanya	500 gr	25 Ad.
Altın Meşe	500 gr	25 Ad.			

AKRİLİKLER

STRAFOR VE SÜPÜRGELİK YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Çok sayıda yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılan akrilik bazlı bir yapıştırıcıdır. Solvent içermediği ve güçlü bir yapışma kapasitesine sahip olduğu için özellikle kendin yap kullanımları için uygundur.

- Hava koşullarına dayanıklı.
- Üzeri boyanabilir.
- Düşük koku emisyonu.

UYGULAMALAR

- Ahşap, cilasız taş, sıva, fayans, panel, sentetik yapı malzemeleri, alçı süslemeleri, polistren köpük ve seramikler vb. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.
- Duvarlardaki veya sıvadaki çatlaklardaki hızlı onarımlar.
- Uygun yüzeyler: MDF, sunta, genişletilmiş polistiren, duvar, fayans, seramik, taş, alçıpan.



YANGIN DURDURUCU MASTİK

ÖZELLİKLER

Selsil Yangın Durdurucu Akrilik Mastik, tek komponentli akrilik mastik olup özel formülü sayesinde yangın ve yüksek sıcaklıklarda bariyer özelliği göstermektedir.

- Su bazlıdır, asbest veya fiber içermez.
- Kolay uygulanır.
- Kürleştikten sonra boyanabilir.
- Betona ve duvar alt katmanlara iyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Esnektir.

UYGULAMALAR

- Pasif yangın önleyici bina sistemlerinde;
- Prekast panel bağlantı noktaları
- Yığma tuğla briket kontrol derzleri
- Havalandırma kanalları ve boru etraflarında sızdırmazlık amaçlı kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Baz	Akrilik Polimer
Görünüm	Tikotropik Macun
Renk	Beyaz
Kürleşme Hızı	2 mm/gün (25°C ve 50% RH)
Isıl Direnç	-10°C ile +80°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +40°C
Yüzey Kuruması	30-60 dk.
Kopma Anında Uzama	>150%
Kopma Direnci	>0.25 N/mm2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tikotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1,56±0,03 g/cm ³ (TS 781 ISO 758)
Yüzey Kuruması	15± 60dk (23°C ve 50% R H) (ASTM C 679)
Kopma Anında Uzama	≥110% (ASTM D412)
Isıl Direnç	-10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C

Ral

Miktar



☐ Beyaz 500 gr 25 Ad.

Ral

Miktar



☐ Beyaz 310 ml 25 Ad.

SIZDIRMAZLIK HİBRİTLER

Selsil®

X1

ÖZELLİKLER

Selsil X1 Genel Amaçlı Montaj Yapıştırıcı, yüksek kaliteli Hibrit Polimer bazlı bir mastik yapıştırıcıdır.

- Yüksek doldurma ve yapıştırma kapasitesine, uzun ömre sahiptir.
- Solvent, silikon veya izosiyanat içermez.
- Düşük VOC salınımına sahiptir.
- Islak yüzeylerde kullanıma uygundur. Ancak sürekli su altı kullanımı için uygun değildir.
- UV ışınlarına karşı mükemmel dayanıklılığa sahiptir.
- Boyanabilir.
- Çatlamaz veya büzülmez.
- Primersiz mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. (yine de bir ön test yapılması önerilir).

UYGULAMALAR

Selsil Hibrid Klasik metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap ve beton malzemelerin birbirleri ile montajına ve yapıştırılmasına uygundur. Yapı endüstrisinde iç ve dış mekânlarda elastik yapıştırıcı ve dolgu mastiği olarak birçok uygulama için kullanılabilir;

- Pencere ve kapı elemanlarının izolasyonunda,
- Ahşap ve metal yapıların birleşim
- derzlerinde,
- Dış cephe elemanlarının montajı ve izolasyonunda.



AYNA YAPIŞTIRICI

Selsil Ayna Yapıştırıcısı, solventsiz, iç ve dış mekânlarda kullanıma uygun, aynaların sırlı yüzeyine zarar vermeyen ve nemli yüzeylerde dahi leke bırakmadan mükemmel yapışma sağlayan hibrit esaslı yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Aynada kararma yapmaz, sıra zarar vermeden uygulanır.
- Solvent içermez.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Nemli yüzeylerde dahi rahatlıkla uygulanabilir.

UYGULAMALAR

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, yağsız ve tozsuz olmalıdır. 2. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz. 4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz. 5. Gerekirse yüzeyi düzelttikten sonra su ile parlatınız. Parlatıldıktan sonra bantlar çıkartılmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sılan Termine Polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.56 ± 0.03 gr/ml
Sertlik	55 ± 5 Shore A
Görünüm/Renk	Macun, Beyaz
Yüzey Kuruması	Yaklaşık 15 dk. (23°C ve 50% RH)
Kürleşme Hızı	~ 2 mm/ 24 saat (23°C ve 50% R.H)
Akma (ISO 7390)	0 mm
Shore A (ISO 868)	55 ± 5
Kopma Anında Uzama	>= % 250
Hacim Kaybı	< -%3 (23°C ve %50 R.H.)
Kopma Dayanımı (ISO 37)	1,5 – 2,0 N/mm ²
Isıl Dayanım	-40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	290 ml	25 Ad.
☐ Gri	290 ml	25 Ad.
☐ Siyah	290 ml	25 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sılan Termine Polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.48 ± 0.03 g/ml
Görünüm/Renk	Macun/Beyaz
Yüzey Kuruması	3-5 dk. (23°C ve 50% RH)
Akma	2 mm/24 saat
Sertlik	55 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	>200%
Kopma Dayanımı	>1,7 N/mm ²
Isıl Dayanım	-10°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	280 ml	25 Ad.

HİBRİTLER

ULTRA CLEAR KRİSTAL ŞEFFAF MONTAJ YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Ultra Clear Mastik mükemmel şeffaf, elastik, yüksek tiksotropik bir yapıştırıcıdır. Hem dikey hem de yatay uygulamalar için idealdir. Boyanabilir. Çekme yapmaz.

- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Birçok yüzeyde güçlü yapışma.
- Kabarcık oluşturmaz.
- Astar gerektirmez.
- VOC içeriği için spesifikasyon gerekliliklerine uygundur.

UYGULAMALAR

- Alüminyum, çinko, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, bakır, taş, beton, tuğla vb. gibi en yaygın malzemelerin tümünde astar olmadan bile mükemmel yapışma gücü.
- İnşaat alanında şeffaf ve elastik yapıştırma istenilen uygulamalar için mükemmeldir.
- Bina içi uygulamalarda cam ve diğer şeffaf malzemelerin yapıştırılmasında ve sızdırmazlığında.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silan Termine Polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.02 ± 0.03 gr/ml
Görünüm/Renk	Macun/Transparan
Yüzey Kuruması	35 dk. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	25.5 mm/24 saat
Sertlik	35 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	≥ 300%
Hacim Kaybı	< -%3 (23°C ve 50% R.H)
Kopma Dayanımı	1,9 N/mm ²
Isıl Dayanım	-40°C ile 90%
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile 40°C

Ral	Miktar	
☒ Cam Şeffafı	290 ml	25 Ad.
	50 ml	12 Ad.

ULTRA TACK GÜÇLÜ MONTAJ YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Ultra Tack tek komponentli, nemle kürleşen, yüksek performanslı hibrid esaslı bir yapıştırıcıdır. Poliüretan mastik ve silikonun tüm mekanik özelliklerini bir araya getiren Selsil Ultra Tack, izosiyanat ve solvent içermeyen yeni nesil bir mastiktir. Ağır inşaat malzemelerinin kelepçe ve/veya sabitleme bantları kullanılmadan yapıştırılması için uygundur. Solvent ve izosiyanat içermez.

UYGULAMALAR

- Çok çeşitli yapı malzemelerine yapıştırma işlemleri için geliştirilmiştir: taş, beton, aynalar, cam, alçıpan, PU, PVC, polyester, plastik, seramik, demir, çinko, ahşap.
- Duvar kaplama elemanları ve tavan panelleri, ses yalıtımı ve ısı yalıtımı için paneller.
- Bina yapımında çerçeveler ve strüktürler, çıtalar, ahşap ve plastikten süsler ve çerçeveler, kapı basamakları, pencere pervazları, süpürgelikler ve kapak plakaları.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silan Termine Polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.56 ± 0.03 g/ml
Görünüm	Macun
Yüzey Kuruması	5-10 dk. (23°C ve 50% RH)
Akma	0 mm
Sertlik	50 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	>300%
Hacim Kaybı	< -%3 (23°C ve %50 RH)
Kopma Dayanımı	>2
Isıl Dayanım	-40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	290 ml	12 Ad.
	60 ml	12 Ad.
☐ Siyah	290 ml	25 Ad.

HİBRİTLER

WATERSTOP SU YALITIM
MEMBRANI

ÖZELLİKLER

Selsil Waterstop Su Yalıtım Membranı, tek bileşenli, hibrit polimer esaslı, düşük viskoziteli su yalıtım ürünü. Solvent, izosiyanat ve bitüm içermez. Hava ile temas ettiğinde kürlenerek elastik ve su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hem yatay hem de dikey yüzeylere kolayca uygulanabilir.

UYGULAMALAR

Uygulama öncesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Yüzeyin temiz, kuru veya hafif nemli olması gerekir; yağ, toz, kir ve gevşek parçacıklar mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Ürün fırça, rulo ya da havasız sprey yardımıyla yüzeye uygulanabilir. En iyi performans için çift kat uygulama önerilir; ilk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci katın uygulanmasına dikkat edilmelidir. Uygulamanın ardından ürün en az yirmi dört saat boyunca su ile temas ettirilmemelidir. Kullanılan aletler, ürün kurlaşmadan önce alkol veya asetonla temizlenebilir; kurlaşma tamamlandıktan sonra ise ancak kazıma yöntemiyle temizlenmeleri mümkündür. Ürün serin ve kuru ortamlarda, +5 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilmeli ve bu koşullar altında on iki ay raf ömrünü korur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Modifiye Silan Polimer
Kürleşme Mekanizması	Atmosferik Nem
Yoğunluk	1,43 ± 0,03 g/cm³
Görünüm/Renk	Gri
Dokunma Kuruma Süresi	30 ± 5 dk (25°C ve %50 RH)
Sertlik	38 ± 5 Shore A
Kopma Uzunluğu	%250 ± 50
Kopma Mukavemeti	1,5 - 2 MPa
Isıl Dayanım	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C

Ral

Miktar



Gri

14 kg (2 x 7 kg)

39 Ad.

SIZDIRMAZLIK POLİÜRETANLAR

Selsil®

PU25

ÖZELLİKLER

Selsil Pu Mastik 25 tek komponentli, nemle k rle en, poli retan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir. Boyanabilir.

- Su, hava, gaz ve toza kar ı sızdırmazlık saęlar.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir
- Tikotropik  zelliktir
- Havanın nemi ile k rle ir.
- Boyanabilir.
-  ekme yapmaz.
- Hava  artlarına ve suya dayanıklıdır.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir
- Kabarcıksız k rle ir

UYGULAMALAR

Beton, tuęla, seramik, cam, ah ap, galvanize ve boyalı sac ve  e itli plastikler gibi genel yapı malzemelerinin  oęuna m kemm l yapı ma  zelliklerine sahiptir.

- Tikotropik  zellikte olan poli retan mastik, zeminlerdeki genle me derzleri, yayalar ve yoęun alanlar i in i  mekan ve dı  mekan uygulamaları, prefabrik beton paneller.



PU40

ÖZELLİKLER

Selsil Pu Mastik 40 tek komponentli, nemle k rle en, poli retan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir.

Boyanabilir. Su, hava, gaz ve toza kar ı sızdırmazlık.Tabanca ile kolay uygulanabilir. Tikotropik  zelliktir. Havanın nemi ile k rle ir.  ekme yapmaz. Hava  artlarına ve suya dayanıklıdır. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Kabarcıksız k rle ir.

UYGULAMALAR

Beton, tuęla, seramik, cam, ah ap, galvanizli ve boyalı sac ve  e itli plastikler gibi t m yaygın yapı malzemelerine m kemm l bir  ekilde yapı ır.

- Tikotropik  zellikte olan poli retan mastik, zeminlerde genle me derzleri, yaya ve trafikli alanlar i in i  ve dı  uygulamalar, prefabrik beton paneller.



TEKNİK  ZELLİKLER

�r�n Tipi	Poli�retan
G�r�n�m	Tikotropik
Polimerizasyon sistemi	Nem ile K�rle�me
Yoęunluk	1,15 ± 0,03 g/ml
Y�zey Kuruması	60-90 dk. (23�C ve 50% R.H)
K�rle�me Hızı	Min. 2mm/G�n (23�C ve 50% R.H)
Isıl Diren�	-30�C ile +80�C
Uygulama Sıcaklıęı	+5�C ile +35�C
Sertlik	20±5 Shore A
Boyanabilir	Evet
Elastik Geri Kazanım	≥ 70% (ISO 7389)
E100 Mod�l� (23�C)	> 0,4 N/mm� (ISO8339)
Kopma Dayanımı	1,3 N/mm� (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	500 % (ASTM D412)

Ral	Miktar	
Beyaz	280 ml	25 Ad.
Gri	280 ml	25 Ad.
Siyah	280 ml	25 Ad.
Beyaz	600 ml	20 Ad.
Gri	600 ml	20 Ad.
Siyah	600 ml	20 Ad.

TEKNİK  ZELLİKLER

�r�n Tipi	Poli�retan
Polimerizasyon sistemi	Nem ile K�rle�me
Yoęunluk	1.15 ± 0.03 g/ml
Y�zey Kuruması	60-90 dk. (23�C ve 50% RH)
K�rle�me Hızı	Min. 2 mm/G�n (23�C ve 50% RH)
Isıl Diren�	-30�C ile + 80�C
Uygulama Sıcaklıęı	+ 5�C ile + 35�C
Sertlik	40±5 Shore A
Boyanabilir	Evet
Elastik Geri Kazanım	≥ 70% (ISO 7389)
E100 Mod�l� (23�C)	0.40 N/mm� (ISO8339)
Kopma Anında Uzama	500% (ASTM D412)
Kopma Dayanımı	1.3±0.02N/mm� (ASTMD412)

Ral	Miktar	
Beyaz	280 ml	25 Ad.
Gri	280 ml	25 Ad.
Siyah	280 ml	25 Ad.
Kiremit	280 ml	25 Ad.
Ant. Gri	280 ml	20 Ad.
Beyaz	600 ml	20 Ad.
Gri	600 ml	20 Ad.
Siyah	600 ml	20 Ad.
Ant. Gri	600 ml	20 Ad.

SIZDIRMAZLIK POLİÜRETANLAR

Selsil®

PU50

ÖZELLİKLER

Selsil Pu Mastik 50 tek komponentli, nemle k rle en, poli retan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir. Boyanabilir. Su, hava, gaz ve toza kar ı sızdırmazlık saęlar.

- Tabanca ile kolay uygulanabilir
- Tikotropik  zelliktir
- Havanın nemi ile k rle ir.
-  ekme yapmaz.
- Hava  artlarına ve suya dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

Otomotiv sekt r nde yedek par a uygulamalarında kullanılır. Sızdırmazlık, baęlantı yerlerinde sızdırmazlık, basit yapıştırımların yanı sıra ara  onarım ve yapımında titre im azaltma ve ses yalıtımı i in uygundur. Metal ve cam malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Yapı elemanları arasındaki eklem bo luklarında kullanılır. Al minyum, PVC ve a şap doęramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur.



TEKNİK  ZELLİKLER

�r�n Tipi	Poli�retan
Polimerizasyon sistemi	Nem ile K�rle�me
Yoęunluk	1,15±0,03 g/ml
Y�zey Kuruması	60-90 dk. (23�C ve 50% R.H)
K�rle�me Hızı	2 mm/24saat
Akma	2mm (EN ISO 7390)
Isıl Diren�	-30�C ile +80�C
Uygulama Sıcaklıęı	+5�C ile +35�C
Sertlik	50±5 Shore A
Boyanabilir	Evet
Elastik Geri Kazanım	≥70% (ISO 7389)
E100 Mod�l� (23�C)	1 N/mm�
Kopma Anında Uzama	500 % (ASTM D412)
Kopma Dayanımı	1,5 ±0,2 N/mm� (ASTMD412)

PU60

 ZELLİKLER

Selsil Pu Mastik 60 tek komponentli, nemle k rle en, poli retan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir. Su, hava, gaz ve toza kar ı sızdırmazlık saęlar.

UYGULAMALAR

Otomotiv sekt r nde yedek par a uygulamalarında kullanılır. Sızdırmazlık, baęlantı yerlerinde sızdırmazlık, basit yapıştırımların yanı sıra ara  onarım ve yapımında titre im azaltma ve ses yalıtımı i in uygundur. Metal ve cam malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.  imento esaslı yapı malzemeleri, tuęla, seramik, cam, a şap, galvanize sac, boyalı sac ve bir ok y zeeye m kemm l yapı ma  zellięine sahiptir. İn aat sekt r nde kullanılan yapı elemanları arasındaki eklem bo luklarında kullanılır. Al minyum, PVC ve a şap doęramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur. Selsil Pu 60 bit ml , doęal kau uk, EPDM kau uk, PE, HDPE, Teflon, Delrin y zeylerde ya da yaę, plastifiyan veya solvent kusan dięer yapı malzemesinde kullanılmaz.



TEKNİK  ZELLİKLER

�r�n Tipi	Poli�retan
Polimerizasyon sistemi	Nem ile K�rle�me
Yoęunluk	1.15 ± 0.03 g/ml
Y�zey Kuruması	60-90 dk. (23�C ve 50% RH)
K�rle�me Hızı	2 mm/24saat
Akma	2 mm (EN ISO 7390)
Isıl Diren�	-30�C ile + 80�C
Uygulama Sıcaklıęı	5�C ile 35�C
Sertlik	60±5 Shore A
Boyanabilir	Evet
Elastik Geri Kazanım	≥ 70% (ISO 7389)
E100 Mod�l� (23�C)	1 N/mm�
Kopma Anında Uzama	450% (ASTM D412)
Kopma Dayanımı	2 N/mm�

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	280 ml	25 Ad.
☐ Gri	280 ml	25 Ad.
☐ Siyah	280 ml	25 Ad.
☐ Beyaz	600 ml	20 Ad.

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	600 ml	25 Ad.
☐ Gri	600 ml	25 Ad.
☐ Siyah	600 ml	25 Ad.
☐ Beyaz	600 ml	20 Ad.

MARIN

GÜVERTE MASTİĞİ

ÖZELLİKLER

- Selsil Marin Güverte Mastiği, tek komponentli, nemle kürleşen, yüksek mukavemetli MS bazlı sızdırmazlık malzemesidir. Selsil Marine Deck and Bedding Adhesive Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Yangın Test Prosedürlerine göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
- Solvent ve izosiyanat içermez
 - Uçucu organik bileşenlerin (VOC'ler) salınımı yok.
 - Balon oluşumu yok
 - Yüksek yapışma özelliği
 - UV ve hava direnci
 - Kürledikten sonra zımparalanabilir
 - Tuza ve tatlı suya dayanıklı

UYGULAMALAR

Selsil Güverte Dolgu Mastiği bot, yat ve ticari gemilerin güvertelerinde kullanılan tik ağaçları arasındaki boşlukların doldurulması ve elastikiyetinin korunması amacıyla kullanılır.

Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Ürün uygulanmadan önce Selsil Primer uygulanmalıdır. Primer kuruduktan sonra Selsil Güverte Dolgu Mastiği, mastik tabancası ile uygulanabilir. Ürün uygulandıktan sonra 25 dakika içinde şekillendirilmelidir.



GÜVERTE TİK YAPIŞTIRICISI

ÖZELLİKLER

- Selsil Marin Güverte Tik Yapıştırıcısı, bot, yat ve ticari gemilerin güvertelerinde pervaz ve omurgasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.
- Uygulaması kolaydır.
 - Solvent ve izosiyanat içermez.
 - Kürleşme sırasında VOC salınımı olmaz.
 - Kabarcık oluşumu yoktur.
 - Çok iyi yapışma gücü vardır.
 - UV ve hava şartlarına dayanıklıdır.
 - Tatlı ve tuzlu suya dayanıklıdır.
 - Selsil Marine Deck and Bedding Adhesive Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Yangın Test Prosedürlerine göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

UYGULAMALAR

Su geçirmez kontraplak güverte altının çelik, alüminyum, polyester veya ahşap güverte üzerine döşenmesi ve yapıştırılması içindir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Hibrit-MS polimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1,40 ± 0,03 g/ml
Yüzey Kuruması	25-5dk. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2,5 mm / Gün (23°C ve 50% R.H)
Isıl Direnç	-40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sertlik	50 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	300% (ASTM D412)
Kopma Dayanımı	3 N/mm ² (ASTM D412)

Ral	Miktar	
■ Siyah	280 ml	25 Ad.
	600 ml	20 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Hibrit-MS polimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1,32 ± 0,03g/ml
Yüzey Kuruması	25-5dk. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2,5 mm / Gün (23°C ve 50% R.H)
Isıl Direnç	-40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sertlik	35 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	250% (ASTM D412)
Kopma Dayanımı	2.2N/mm ² (ASTM D412)

Ral	Miktar	
■ Kahverengi	280 ml	25 Ad.
	600 ml	20 Ad.

PU DENİZ TUTKALI

ÖZELLİKLER

Selsil PU Deniz Tutkalı, tek komponentli, poliüretan esaslı, havanın nemi ile kürlen, su darbelerine karşı mükemmel dayanım gösteren ahşap yapıştırıcısıdır.

- Hızlı ve yüksek mukavemetlidir.
- Etkin formülü sayesinde düşük presleme süresi sağlar.
- Solvent içermez.
- Birçok farklı yüzeye yapışma sağlar.
- Suya dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

MDF, döşeme yüzeyleri, formika ve kapı kasaları montajında, ahşap yapımında, gemi ve yat yapımında ve mobilya sektöründe kullanılabilir.

Her türlü sert ahşap (meşe, tik ve tropikal ağaçlar) malzemeleri yapıştırma işlerinde

- Ahşap malzemelerin birleştirilmesinde,
- Mobilya ve yat imalatında,
- MDF, panel yüzeyler, formika ve kapı çerçevelerinin montajında.



TİK TEMİZLEME SPREYİ

ÖZELLİKLER

Selsil Tik Temizleyici Sprey, gemi, yat ve teknelerin güvertelerindeki tik ağacından yapılmış döşemelerin üzerinde meydana gelen yağ, gres, kir ve çeşitli lekelerin tik üzerinden kolayca temizlenmesi için geliştirilmiş bir leke çıkarıcı spreydir.

- Mükemmel temizlik
- Kolay uygulama
- Aromatik koku

UYGULAMALAR

Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayın. Yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde 10-15 cm mesafeden yüzeye püskürtün. 15-20 dakika bekleyip yüzeyi su ile yıkayınız. Gerekirse tekrarlayın.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.14g/ml
Yüzey Kuruması	15 ± 3 dk. (23°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	-30°C ile +80°C
Isıl Direnç	+5°C ile +35°C
Viskozite	7700 ±1300 cPS

Ral	Miktar	
	Şeffaf	500 gr 12 Ad.
	Bal	500 gr 12 Ad.
	1 kg	12 Ad.
	5 kg	1 Ad.

Ral	Miktar	
	-	500 ml 12 Ad.

PU KÖPÜKLER

DOLGU & YAPIŞTIRMA

PU KÖPÜK (MANUEL) 750G GROSS

ÖZELLİKLER

Selsil Poliüretan Köpük (Manuel), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen bir poliüretan köpüktür. Dolgu ve yalıtım işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Büyük derzler ve boşluklar başta olmak üzere yarıkların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımında kullanılır.



PU KÖPÜK (TABANCALI) 750 G GROSS

ÖZELLİKLER

Selsil Poliüretan Köpük (Tabanca), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan köpüktür. Dolgu ve izolasyon işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Özellikle büyük çatlaklar, derzler ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımında kullanılır.
- PU Köpük tabancası ile uygulama yapılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	23±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	32,6 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	55,2 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilité	-1,33 % (ISO 2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

Ral	Miktar	
-	750 ml 600 gr	16 Ad.
-	750 ml 640 gr	16 Ad.
-	750 ml 750 gr	16 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	23±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5-6 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	25 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	35,7 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilité	-0,29 % (ISO 2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

Ral	Miktar	
-	750 ml 750 gr	16 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

PU KÖPÜK (MANUEL) 845 G

ÖZELLİKLER

Selsil Poliüretan Köpük (Manuel), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen bir poliüretan köpüktür. Dolgu ve yalıtım işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Büyük derzler ve boşluklar başta olmak üzere yankaların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı.



PU KÖPÜK (TABANCALI) 845 G

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan köpüktür. Doldurma ve izolasyon işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Özellikle büyük çatlaklar, derzler ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı.
- PU Köpük tabancası ile uygulama yapılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kırleşme
Yoğunluk	23±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	7±3 dk. (ASTM C1620)
Kırleşme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	43 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	65,31 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Hacimsel Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilitate	-0,62% (ISO 2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

Ral

Miktar



750 ml
845 gr

16 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kırleşme
Yoğunluk	20±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6 dk. (ASTM C1620)
Kırleşme süresi (L 1cm)	25 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	25 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	35,7 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Hacimsel Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilitate	-1,66 % (ISO 2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

Ral

Miktar



750 ml
845 gr

16 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

PU YAPIŞTIRICI MANTOLAMA KÖPÜK (MANUEL)

ÖZELLİKLER

Kontrollü genleşmeyle nem aracılığıyla hızla polimerize olan tek bileşenli poliüretan yapışkan köpüktür. Çeşitli yapı malzemeleri üzerine çok güçlü ve hızlı yapışma sağlar.

UYGULAMALAR

- Kiremitler ve oluklu kiremitlerin, ısı ve ses yalıtım levhalarının, alçıpan levhaların sabitlenmesi için idealdir.
- Ahşap ve beton yapı malzemelerinin yapıştırılması için önerilir.
- Yapıların ısı yalıtımında kullanılan polistren (XPS veya EPS) levhaların ve dekoratif amaçlı söve gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılan tek komponentli yapıştırma köpüğüdür.



PU YAPIŞTIRICI MANTOLAMA KÖPÜK (TABANCA LI)

ÖZELLİKLER

Kontrollü genleşmeyle nem aracılığıyla hızla polimerize olan tek bileşenli poliüretan yapışkan köpüktür. Çeşitli yapı malzemeleri üzerine çok güçlü ve hızlı yapışma sağlar.

UYGULAMALAR

- Kiremitler ve oluklu kiremitlerin, ısı ve ses yalıtım levhalarının, alçıpan levhaların sabitlenmesi için idealdir.
- Ahşap ve beton yapı malzemelerinin yapıştırılması için önerilir.
- Yapıların ısı yalıtımında kullanılan polistren (XPS veya EPS) levhaların ve dekoratif amaçlı söve gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılan tek komponentli yapıştırma köpüğüdür.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	21±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6±2 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	30-40 dk. (ASTM C1620)
Renk	Pembe
Hacimsel Verim	45-55 L (ASTM C1536)
Verim	5-10 m2'e kadar
Yangın Dayanımı	B3,E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Basma Dayanımı	50,2 kPa (DIN 53421)
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C
Gerilme direnci	79,3 kPa

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	17±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6±2 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	30 dk. (ASTM C1620)
Tamamen Kürlenme Süresi	24 saat
Renk	Pembe
Hacimsel Verim	45-55 L (ASTM C1536)
Verim	5-10 m2'e kadar
Yangın Dayanımı	B3,E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Basma Dayanımı	50,2 kPa (DIN 53421)
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C
Gerilme direnci	79,3 kPa

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

HIZLI KÜRLEŞEN YAPIŞTIRICI KÖPÜK (TABANCA LI)

ÖZELLİKLER

Havada bulunan nem sayesinde k  rle en tek bile enli poli retan k p kt r. Binaların ve yapı elemanlarının ısı yalıtımında kullanılan polistren levhaların (XPS veya EPS) dekoratif s ve olarak yapıştırılmasında kullanılabilir. Ayrıca binanın elemanları arasındaki bo lukları doldurmak ve yalıtımak i in de uygulanabilir (dolayısıyla, d   k post-genle me  zelli i d   n ld   nde kapı ve pencerelerin montajı i in m kemmeldir).

UYGULAMALAR

Uygulama sırasında panel ve tabanca dik olmalı ve s rekli uygulamaya izin verecek bir mesafe muhafaza edilmelidir. K p k, kenarlardan yaklaşık 2 cm mesafe bırakılarak panelin kenarları boyunca uygulanmalıdır. Panel k p k i leminden hemen sonra yerle tirilmeli ve duvara do ru bastırılmalıdır. Birka  panel sabitlendikten sonra, bir tesviye cetveli ile hizalanmalı ve fazla k p k bir spatula veya kesici (veya hala nemliyse bir bez) ile temizlenmelidir.



TERMAL SPREY K P K (TABANCA LI)

ÖZELLİKLER

Y ksek kaliteli, tek bile enli, yalıtkan poli retan k p kt r. Geni  alanlarda dahi hızlı bir  ekilde iyi ısı ve ses yalıtımı sa lar. D zensiz y zeyler  zerinde ve geleneksel yalıtım malzemelerinin kullanılmasının m mk n olmadığı ula ılması zor yerlerde kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Uygulama y zeyi temiz, kuru, toz ve ya dan arındırılmış olmalıdır. Kutu kullanımdan  nce yaklaşık 25/30 kez kuvvetlice  alkalanmalıdır. Uygulama y zeylerini  zerlerine su p sk rt terek nemlendirin (bu, k p  n m k mmel  ekilde yapışmasını kolayla tır). Uygulama sırasında kutuyu daima ba  a a ı tutun. Kutuyu tabancaya vidalayın. K p k miktarı, teti e basılarak veya tabancanın arkasındaki vidaya m dahale edilerek ayarlanabilir. Dikey uygulama (duvarlar) i in k p    y zeyden yaklaşık 30 cm uzaklıktan p sk rt n. Yatay uygulama (tavan) i in 15-20 cm mesafeden p sk rt n.  r n katmanlar halinde uygulanabilir (ve uygulanmalıdır), daha fazla katman daha iyi yalıtım sa lar.



TEKNİK  ZELLİKLER

�r�n Tipi	Poli�retan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile K�rle�me
Yo�unluk	18±2 kg/m ³ (ASTM D1622)
Y�zey Kuruması (L 1cm)	2 dk. (AST C1620)
K�rle�me s�resi (L 1cm)	10-15 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	25 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	45,11 kPa (SO1926-79)
Renk	A�ık Sarı
Hacimsel Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilit�	<-5% (ISO2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklı�ı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklı�ı	5°C ile +35°C

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

TEKNİK  ZELLİKLER

�r�n Tipi	Poli�retan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile K�rle�me
Yo�unluk	15-20 kg/ m ³ (ASTMC1622)
Y�zey Kuruması (L 1cm)	5 dk. (AST C1620)
K�rle�me s�resi (L 1cm)	60 dk. (ASTM C1620)
Tamamen K�rlenme S�resi	24 Saat
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	0,025-0,03 W/m.K
Renk	Mavi
Optimum Uygulama Sıcaklı�ı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklı�ı	5°C ile +35°C

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

TAŞ & TUĞLA YAPIŞTIRMA JEL KÖPÜĞÜ (TABANCALI)

ÖZELLİKLER

Selsil Blok ve Taş Yapıştırıcı Köpük "FORCE PLUS", "çöken jel teknolojisi" sayesinde, ayarlanmış blok ve tuğlaların, genel olarak taşın ve betonun döşenmesi için ideal çözümdür. Özel formülü sayesinde köpük çıkışından sonra şişmek yerine, jel haline gelerek güçlü bir yapıştırıcı köpük özelliği kazanır. Havada bulunan nemin etkisiyle kürleşen tek bileşenli poliüretan köpüktür.

UYGULAMALAR

Kutu kullanımdan önce yaklaşık 25/30 kez kuvvetlice çalkalanmalı ve ardından özel uygulama tabancasına vidalanmalıdır. Uygulanan köpük miktarı, tetiğe basılarak veya tabancanın arkasındaki vida ayarı kullanılarak ayarlanabilir. Jel formundadır, ekstrüde edildikten sonra genleşmez. Uygulama yüzeyleri üzerine su püskürterek nemlendiriniz (bu, köpüğün mükemmel çapraz bağlanmasını sağlar). Uygulama sırasında kutuyu dik tutunuz. Köpüğü yüzeylere uygulayın (2 sıra yapıştırıcı birbirine paralel ve 5-10 cm aralıklarla) ve bastırarak yapışmasını sağlayın.



KONTROLLÜ GENLEŞEN KÖPÜK (TABANCALI)

ÖZELLİKLER

Selsil Kontrollü Genleşen Köpük, montaj, sızdırmazlık, dolgu ve yalıtım gibi geniş yelpazeli yapı uygulamalarında kullanım için tasarlanmıştır. Düşük basınçlı formülü, cam çerçevelerinin eğilmesini önler. Kapıların, pencere ve kapı çerçevelerinin sabitlenmesi, deliklerin ve çatlakların doldurulması, soğuk ve sıcak su borularının yalıtımı için kullanılır.

UYGULAMALAR

Uygulamadan önce kutuyu yaklaşık 20-25 kere iyice çalkalayınız. Dozaj tetiğini çevirip valfi yerleştiriniz veya tabancaya takınız. Uygulama yüzeyinde kir, toz ve yağ bulunmamalıdır ve tepkimeyi hızlandırmak ve en iyi sonucu elde etmek için yüzey ve köpük nemlendirilmelidir. Kutuyu, ters çevirerek kullanınız. Kuruyan PU Köpük parçaları, valftan veya tabancadan temizlenmelidir. Selsil Köpük Temizleyici kullanılarak temizlenebilir. Köpük hacminin genleştiğini göz önünde bulundurunuz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5-7 dk. (AST C1622)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Renk	Açık Sarı
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C
Yapışma Kuvveti	44,2 kPa
Basma Dayanımı	19,9 kPa

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	15±3 kg/ M3 (ASTMC1620)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	7-10 dk. (AST C1622)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Renk	Açık Sarı
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C
Gerilme Direnci	67,7 kPa
Basma Dayanımı	35,7 kPa
Boyutsal Stabilité	-1,09 %

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

B1 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK (MANUEL)

ÖZELLİKLER

Ozon tabakasına tamamen zararsız itici gazlar içeren, tek bileşenli, kendiliğinden genleşen poliüretan köpüktür. 240 dakikaya kadar (B1) alev tutmayı garanti eden, yangına karşı yüksek direncin gerekli olduğu yerler için idealdir.

UYGULAMALAR

- Alev geciktirici özelliklerin gerekli olduğu tüm uygulamalar
- Pencere ve kapıların montajı, boş alanların, derzlerin ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Çatı yapımında ısı yalıtımı, kablo ve boru hatlarının sızdırmazlığı, yalıtım malzemelerinin yapıştırılması.
- Çok amaçlı, yapıştırma ve sabitleme.



B1 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK (TABANCA LI)

ÖZELLİKLER

Ozon tabakasına tamamen zararsız itici gazlar içeren, tek bileşenli, kendiliğinden genleşen poliüretan köpüktür. 240 dakikaya kadar (B1) alev tutmayı garanti eden, yangına karşı yüksek direncin gerekli olduğu yerler için idealdir.

UYGULAMALAR

- Alev geciktirici özelliklerin gerekli olduğu tüm uygulamalar
- Pencere ve kapıların montajı, boş alanların, derzlerin ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Çatı yapımında ısı yalıtımı, kablo ve boru hatlarının sızdırmazlığı, yalıtım malzemelerinin yapıştırılması.
- Çok amaçlı, yapıştırma ve sabitleme.
- PU Köpük tabancası ile uygulama yapılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	17±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6±2 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme zamanı (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Renk	Açık turuncu
Hacimsel Verim	45-50L (ASTM C1536)
Genleşme	200%-250%
Yangın Dayanımı	B1 (DIN 4102)
Basma Dayanımı	41,5 kPa (DIN 53421)
Sıcaklık direnci	-30°C ile +80°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C
Optimum Uygulama Sıcaklığı	+20°C ile +25°C
Boyutsal Stabilite	-0,87 %
Gerilme Direnci	104,8 kPa

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	17±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6±2 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme zamanı (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Renk	Açık turuncu
Hacimsel Verim	45-50L (ASTM C1536)
Genleşme	60-90%
Yangın Dayanımı	B1 (DIN 4102)
Basma Dayanımı	41,5 kPa (DIN 53421)
Sıcaklık direnci	-30°C ile +80°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C
Sıcaklık Dayanımı	+20°C ile +25°C
Boyutsal Stabilite	-0,87 %
Gerilme Direnci	104,8 kPa

Ral

Miktar



750 ml 12 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

ÇİFT VALFLİ KÖPÜK

ÖZELLİKLER

Selsil Dual Valfli Köpük, genel amaçlı, kullanıma hazır bir poliüretan köpük olup dolgu ve sertleştirme için kullanılabilir. El tipi valfin sağladığı kullanım kolaylığıyla tabanca kalitesinde uygulama imkanı sunar. 360°C uygulanabilen özel formülü ile her açıdan uygulanabilir. Kapı, pencere ve kapı çerçevelerinin sabitlenmesi, boşlukların doldurulması, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonu, delik ve çatlakların doldurulması için kullanılır.

UYGULAMALAR

Uygulamadan önce kutuyu yaklaşık 20-25 kere iyice çalkalayınız. Uygulama nozulunu veya tabancayı valfe takınız. Uygulama yüzeyinde kir, toz ve yağ bulunmamalıdır. Tepkimeyi hızlandırmak ve en iyi sonucu elde etmek için yüzey nemli olmalıdır. Kutuyu, ters çevirerek kullanınız. Köpük hacminin genleşme eğiliminde olduğunu göz önünde bulundurunuz.



TEKRAR KULLANILABİLEN ÖZEL VALFLİ KÖPÜK

ÖZELLİKLER

Selsil Emniyet Valfli Köpük, üstün kaliteli, nemle kürleşen, tek komponentli çok amaçlı poliüretan montaj köpüğüdür. Patentli, anti-blok güvenlik valf sistemi ve sökülüp takılabilir, özel uygulama adaptörü ile sızıntı yapmadan ilk uygulamadan sonra iki aya kadar tekrar kullanılabilir. Kolay ve etkili kullanım getiren bu sistem ile köpük çıkışı rahatça kontrol edilebilir. Orjinal kolisinde valf yapışma riski olmadan dikey-yatay pozisyonda saklanabilir.

UYGULAMALAR

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.(Poliyeten, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Çok iyi doldurma(genleşme) kapasitesi vardır.
- Kullandıktan sonra güvenlik valfi ile kapatılabilir, böylece haftalar sonra bile valf tekrar açılarak kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	18±2 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5-8 dk. (AST C1622)
Kürleşme süresi (L 1cm)	10-15 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	35 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	45,11 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Hacimsel Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilité	<-5 % (ISO2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Optimum Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

Ral

Miktar



Açık Sarı 750 ml 12 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	23±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	8-10 dk. (AST C1622)
Kürleşme süresi (L 1cm)	20-25 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	43,8 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	80 kPa (SO1926-79)
Renk	Mavi
Hacimsel Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilité	<-5 % (ISO2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

Ral

Miktar



Mavi 750 ml 16 Ad.

DOLGU & YAPIŞTIRMA

MEGA KÖPÜK (TABANCALI)

ÖZELLİKLER

Selsil Mega Köpük çok amaçlı olup nem ile sertleşen ve kürleştikten sonra 65Lt. hacme sahip montaj köpüğüdür. Kapı, pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında, elektrik tesisatlarında, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, boşluk delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır. Mega Köpük mükemmel ısı yalıtımı, ses emilimi ve yaşlanma mukavimi yüksek niteliktedir. Ayrıca mantar ve küfe karşı dirençlidir.



UYGULAMALAR

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.(Polietilen, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Tabanca ile uygulandığında uygulandığında kullanımı kolaydır.
- Daha az temizleme ihtiyacı gerektirir.
- Tüp değiştirme daha hızlı yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon Sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	20±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5-6 dk. (AST C1622)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	25 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	35,7 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Hacimsel Verim	55-65 L (ASTM C1536)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 5°C max. +35°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C to +80°C

Ral	Miktar	
■ Açık Sarı	850 ml 1000 gr	12 Ad.

KÖPÜK TEMİZLEYİCİ SPREY

ÖZELLİKLER

Kullanım sonrası püskürtme tabancalarından taze poliüretan köpükleri çıkaran bir temizleyicidir. Yüzeyleri, giysileri, kapı ve pencere pervazlarını temizler ve püskürtme tabancalarının içinde sertleşmeyi önler.

- Poliüretan köpüklerin temizlenmesi için özel olarak formüle edilmiştir.
- Temizleyici, püskürtme tabancasının adaptöründen köpüğü çıkarmak için bir valf ile donatılmıştır.
- Tüm pozisyonlarda kullanılabilir.
- Kullanılan itici gaz ozon tabakasına zararlı değildir.



UYGULAMALAR

- Temizleyicinin kutusunu tabancaya sıkıca vidalayın ve püskürtün.
- Uygulamalar arasındaki süre bir haftadan uzunsa, temizleyiciyi tabancadan çıkardıktan sonra yeni bir köpük kutusu takmayın.
- Ayrıca verilen püskürtme nozulu aracılığıyla da kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Aerosol
Görünüm	Sıvı
Dış görünüş	Transparan

Ral	Miktar	
■ Şeffaf	500 ml	12 Ad.

YAPIŖTIRICILAR

MONTAJ

ATEŞ MASTİĞİ

ÖZELLİKLER

Selsil Ateş Mastiği, 1500°C'ye kadar sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmış özel bir formüle sahip olan sodyum silikat bazlı bir mastiktir. Soba, fırın, barbekülerin montaj ve sızdırmazlık işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

- Hızlı sertleşir
- Düşük kokuludur
- Solvent içermez
- Çatlama olmaz

UYGULAMALAR

Soba, fırın ve barbekülerin sızdırmazlığı ve montajı için idealdir. Çoğu gözenekli yapı malzemesine ve metale mükemmel yapışma.



D4 EXPRESS YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, hızlı kurlenen poliüretan yapıştırıcıdır. Yüksek su direncine ve yapışma gücüne sahiptir.

- Tek komponentli
- Yüksek yapışma gücü
- Hızlı kurluşma
- Solventsiz
- Isıya dayanıklı
- Hava şartlarına dayanıklı
- Su dayanımı yüksek
- DIN En 204'e göre D4 grubunda yer alır.

UYGULAMALAR

- Ahşap elemanların ahşap, metal, beton, genleşmiş polistiren ve diğer plastikler gibi diğer gözenekli ve gözeneksiz elemanlara sabitlenmesi ve yapıştırılması
- Mobilya ve tekne üretimi.
- Yükseltmiş döşeme tesisatlarının mekanik cihazlarla birlikte sabitlenmesi.
- Yüksek su direnci gerektiren tüm yapıştırma uygulamaları.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sodyum silikat
Görünüm	Tikotropik Macun
Renk	Siyah
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Yoğunluk	1.90 ± 0.05 g/cm ³
Isıl Direnç	-30°C ile +1500°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan prepolimer
Görünüm/Renk	Tikotropik Macun/Transparan
Yogunluk	1.15 ± 0.03 g/ml
Yapışmaz zaman	5 - 10 dk. (23°C'de ve %50 RH)
Hacim Kaybı	Yok
Pres Süresi	15 - 20 dk.
Isıl Direnç	-40°C ile + 90°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile + 35°C
Yapışma Mukavemeti	8-9 N/mm ² (24 saat sonra) (DIN EN 204) >10N/mm ² (7 gün sonra) (DIN EN 204)

Ral

Miktar



Siyah

300 ml

25 Ad.

Ral

Miktar



Şeffaf

300 ml

25 Ad.

MONTAJ

MONTAJ KİT

ÖZELLİKLER

Montaj kit, bir solvent taşıyıcı içinde sentetik kauçuk reçine karışımına dayalı, kullanımı hazır bir boşluk doldurma ve panel yapıştırıcısıdır.

UYGULAMALAR

Ahşap, beton, plastik, taş, frizler, braketler, dolap kapakları, PVC, montaj panelleri vb. gibi malzemeleri sabitlemek için özellikle uygundur.

- Hızlı kuruma/yüksek erken yapışma gücü.
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma gücü
- Erken priz özellikleri ile hem dikey hem de yatay konumda kullanılabilir.
- Hava koşullarına dirençlidir.
- Dış mekan kullanımına uygundur
- Ürün, genleştirilmiş polistiren, polipropilen, polietilen ve Teflon için uygun değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Reçine ve kauçuk karışımı (solvent bazlı)
Görünüm/Renk	Tiksotropik macun/Bej
Yoğunluk	1.24 g/cm3
Yüzey Kuruması	< 30 saniye
Kopma Direnci	5 N/mm ²
Hacim kaybı	27%
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile + 35°C
Isıl Direnç	-40°C ile + 90°C

Ral	Miktar	
Krem	300 ml	25 Ad.

D3 SÜPER İSKELET TUTKALI

ÖZELLİKLER

Selsil D3 süper iskelet tutkallı, ahşap yapıştırmada kullanılan hızlı ve güçlü yapışma sağlayan PVA emülsiyon bazlı yapıştırıcıdır. EN 204 (D3 = Suya dayanıklı) ile uyumlu olacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.

- Kuruyunca şeffaflaşır.

UYGULAMALAR

- Her türlü ahşap, ahşap ürünler ve düz laminatların yapıştırılması için uygundur.
- Ahşap üzeri ahşap, yumuşak ve sert paneller, sentetik reçine paneller ve sentetik sunta paneller.
- Ahşap ve karton üzerine kağıt, karton, kağıt veya PVC dokuların sabitlenmesi için uygundur.
- Mobilya Montajı
- Genel doğrama uygulamaları
- Pencere ve kapı çerçeve inşaatı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	PVA
Görünüm/Renk	Tutkal/Beyaz
Katı Madde İçeriği %	40
Viskozite	9000 ± 18000 cPs 20°C'de
pH	4-5
Suya dayanıklılık	D3 (DIN EN204)
Yapıştırıcı Tüketimi	100-200 g/m2
Açık Kalma Süresi	5-10 dk. (23°C-50 % RH)
Çalışma zamanı	10-15 dk. (23°C-50% RH)
Toplam Sertleşme Süresi	24 Saat (minimum)

Ral	Miktar	
-	500 gr	12 Ad.
-	1 kg	12 Ad.
-	5 kg	-
-	10 kg	-
-	20 kg	-
-	30 kg	-

YAPIŞTIRICILAR

EPOKSİLER

Selsil®

GENEL AMAÇLI MACUN

ÖZELLİKLER

Selsil Epoksi macun, Epoksi reçinesinden ve Merkaptan ile Sonlandırılmış Sertleştiriciden (1-1) oluşan iki bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Çatlakların, deliklerin doldurulması, beton yüzeylerin, tankların, bidonların ve konteynırların tamiri uygulamaları için uygundur.

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- İyi ısı direncine sahiptir.
- İyi su direncine sahiptir.
- Ahşap, metal, cam ve seramik malzemeleri mükemmel şekilde yapıştırır.
- Büzülme veya hacim kaybı olmaz.



PLASTİK MACUNU

ÖZELLİKLER

Selsil Epoksi macun, Epoksi reçinesinden ve Merkaptan ile Sonlandırılmış Sertleştiriciden (1-1) oluşan iki bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Sert ve yarı esnek plastik, ABS, PVS ve CPVC boruları, otomobil tamponları, fiberglas parçalar, vinil kaplama uygulamaları için uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk	1,9 (g/cm ³) (Reçine)
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Karışım oranı	1:1
Nihai görünüm	Gri
İlk sertleşme süresi	5-10 dk.
Toplam Kurlenme Süresi	24 saat (23°C'de)
Sertlik	75 ± 2 Shore D
Boyanabilir	Evet (Testlerle onaylayın)
Zımparalanabilir	Evet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk	1,9 (g/cm ³)
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Karışım oranı	1: 1
Nihai görünüm	Kırık beyaz
İlk sertleşme süresi	5-10 (23°C'de)
Toplam Kurlenme Süresi	24 saat
Sertlik	75 ± 2 Shore D
Boyanabilir	Evet (Testlerle onaylayın)
Zımparalanabilir	Evet

Ral	Miktar	
✓	-	57 gr 12 Ad.

Ral	Miktar	
✓	-	57 gr 12 Ad.

YAPIŞTIRICILAR

EPOKSİLER

Selsil®

AHŞAP MACUNU

ÖZELLİKLER

Selsil Epoksi macun, Epoksi reçinesinden ve Merkaptan ile Sonlandırılmış Sertleştiriciden (1-1) oluşan iki bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Çürümüş ve hasar görmüş ahşap, kapı, pencere, mobilya, dış kolon, pencere çerçevesi, büyük çatlakların tamiri ve büyük tamir uygulamaları için uygundur.

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- İyi ısı direncine sahiptir
- İyi su direncine sahiptir



METAL MACUNU

ÖZELLİKLER

Selsil Epoksi macun, Epoksi reçinesinden ve Merkaptan ile Sonlandırılmış Sertleştiriciden (1-1) oluşan iki bileşenli epoksi yapıştırıcıdır. Otomotiv ve makine parçaları, egzoz sistemleri, sıhhi tesisat, yalama olmuş vida dişleri, pas hasarı, evdeki onarım işleri için uygundur.

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- İyi ısı direncine sahiptir.
- İyi su direncine sahiptir



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk (g/cm3)	1,9 (g/cm3)
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Karışım oranı	1: 1
Nihai görünüm	Bej
İlk sertleşme süresi	5-10 dk (23°C'de)
Toplam Kurlenme Süresi	24 saat
Sertlik	75 ± 2 Shore D
Boyanabilir	Evet (Testlerle onaylayın)
Zımparalanabilir	Evet

Ral

Miktar



57 gr 12 Ad.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk	1,9 (g/cm3)
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Karışım oranı	1: 1
Nihai görünüm	Gri
İlk sertleşme süresi	5-10 dk (23°C'de)
Toplam Kurlenme Süresi	24 saat
Sertlik	75 ± 2 Shore D
Boyanabilir	Evet (Testlerle onaylayın)
Zımparalanabilir	Evet

Ral

Miktar



57 gr 12 Ad.

YAPIŞTIRICILAR

EPOKSİLER

Selsil®

HIZLI YAPIŞTIRICI 5 DAKİKA

ÖZELLİKLER

İki bileşenli, solventsiz, hızlı kurlenen ve son derece dayanıklı çok amaçlı epoksi bazlı yapıştırıcıdır.

UYGULAMALAR

Alüminyum, cam, porselen, seramik vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde, deniz araçlarında, otomobillerde, karavanlarda, su borularında, her türlü onarım gerektiren mobilya gibi ev eşyalarının tamirinde, metal yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılabilir. (PP, PE ve teflon yüzeyler için uygun değildir.)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	1.17 g/cm ³
Yoğunluk/Sertleştirici	1,15 g/cm ³
Viskozite/Reçine	11500-13500 cPs (25°C)
Viskozite/Sertleştirici	15000 cPs (25°C)
Uygulama sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Karışım oranı	1:1
Jel süresi	4-10 dk (23°C'de)
Toplam Kurluşme Süresi	24 saat (23°C'de)
Sertlik	80 ± 2 Shore D

Ral

Miktar



28 gr 12 Ad.

SUYA DAYANIKLI YAPIŞTIRICI 30 DAKİKA

ÖZELLİKLER

Selsil Suya Dayanıklı Yapıştırıcı, iki bileşenli epoksi bazlı yapıştırıcıdır. İki bileşeni her zaman eşit miktarda dağılır. Suya, alkalilere ve seyreltilmiş asit solüsyonlarına dayanıklıdır. Sertleşme esnasında renk değişikliği, çatlama veya büzülme olmaz. Üstü boyanabilir, zımparalanabilir ve delinebilir.

UYGULAMALAR

Seramik, ahşap ve bazı kauçuk tiplerine uygulanabilir. (PP, PE ve Teflon için uygun değildir.) Uygulamadan sonra yaklaşık 2 saat dokunulmamalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	1.17 g/cm ³
Yoğunluk/Sertleştirici	1,15 g/cm ³
Viskozite/Reçine	11500-13500 cPs (25°C)
Viskozite/Sertleştirici	15000 cPs (25°C)
Uygulama sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Karışım oranı	1:1
Çalışma zamanı	8-12 dk (23°C'de)
Toplam Kurluşme Süresi	16 saat (23°C'de)
Sertlik	83 ± 3 Shore D

Ral

Miktar



28 gr 12 Ad.

YAPIŞTIRICILAR

EPOKSİLER

Selsil®

METAL YAPIŞTIRICI-5 DAKİKA

ÖZELLİKLER

Selsil Quick Set Epoxy, epoksi reçine ve sertleştiriciden oluşan iki bileşenli bir yapıştırıcıdır. Reçine ve sertleştirici eşit hacimlerde karıştırılarak 5 dakikada sert, rijit, yüksek mukavemetli bir bağ elde edilir. Tamir ve hızlı bakım çalışmaları için hızlı kurlenen, çelik dolgulı (paslanmayan çelik alaşım) bir epoksidir. Tamamen kürlendikten sonra delinebilir ve yeniden işlenebilir.

UYGULAMALAR

- Tüm metaller, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, demir, kalay üzerine uygulanabilir.
- Polietilen veya polipropilen plastiklere bağlanmaz
- Kırılan mobilya, beyaz eşya, ekipman, oyuncak ve arabaların üzerine kullanılabilir.
- Ekipman, makine veya dökümlerdeki çatlak ve kırıkların onarımı
- Dökümlerdeki deliklerin veya çukurların doldurulması
- Ekipman, pompa ve valf gövdelerinin onarımı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	1.17 g/cm ³
Yoğunluk/Sertleştirici	1,15 g/cm ³
Viskozite/Reçine	11500- 13500 (cPs) (25°C)
Viskozite/Sertleştirici	15000 cPs (25°C)
Uygulama sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Karışım oranı	1: 1
Jel süresi	4-10 dk. (23°C'de)
Toplam Kurluşma Süresi	24 saat (23°C'de)
Sertlik	80 ± 2 Shore D

Ral

Miktar



- 28 gr 12 Ad.

PLASTİK KAYNAK YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Plastik Kaynak Yapıştırıcı-MMA set çok çeşitli malzemelerin genel amaçlı yapıştırması için uygun bir metilmetaakrilat bazlı yapıştırıcıdır. İki bileşenlidir (A Bileşeni + B Bileşeni) - Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir - İyî su direncine sahiptir. Kimyasallara karşı dirençlidir

UYGULAMALAR

Sert plastiklerde mükemmel yapışma
Otomotiv, havacılık ve denizcilik endüstrisinde geniş uygulama yelpazesi.
Seramik, ahşap, birçok sert plastik, porselen karo, fiberglas, beton ve taş üzerine uygulanabilir. (PE ve PP için uygun değildir.)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	0,97 g/cm ³
Yoğunluk/Sertleştirici	0,97 g/cm ³
Viskozite/Reçine (cPs) (25°C)	120000-160000 cPs
Viskozite/Sertleştirici	150000-200000 cPs
Uygulama sıcaklığı	+18°C ile +25°C
Karışım oranı	1: 1
Çalışma zamanı	4-7 dk. (23°C'de)
Toplam Kurluşma Süresi	13-16 saat (23°C'de)
Kullanım sıcaklığı	+50°C ile + 120°C

Ral

Miktar



- 28 gr 12 Ad.

YAPIŞTIRICILAR

SİYANOAKRİLAT

Selsil®

NİNJA SÜPER YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Super Glue, hızlı kurlaşen, yüksek akış kabiliyeti ve iyi penetrasyon özelliklerine sahip, tek bileşenli, solventsiz bir yapıştırıcıdır. Katalizör, ısı veya kelepçe kullanımını gerektirmez.

UYGULAMALAR

Selsil Süper Glue, kauçuk, metaller, plastikler, cam vb. gibi gözeneksiz yüzeyler arasında mümkün olan en güçlü bağı elde etmek için özel olarak formüle edilmiştir. Aşırı hızlı polimerizasyon ve/veya yüksek penetrasyon kapasitesinin gerekli olduğu yerler için idealdir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Etil siyanoakrilat
Görünüm	Sıvı jel
Renk	Transparan
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Yoğunluk	1,05±0,05 g/cm3

Ral	Miktar	
✓ Şeffaf	20 gr	50 Ad.

NİNJA HIZLI YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Ninja Süper Hızlı Yapıştırıcı, iki komponentli hızlı kurlaşen aerosol tipi bir yapıştırıcıdır. Hızlı kurlaşır. Güçlü bir yapışma sağlar. Kolay bir şekilde uygulanır. Bütün yüzeyler ile uyumlu yapışma sağlar.(pürüzlü yüzeyler dahil)

UYGULAMALAR

- Doğal taş, mermer, granit, ahşap, deri, metal ürünlerin ve diğer birçok alt katman ürünlerinin montaj ve onarımı.
- Çok hızlı yapıştırma gerektiren uygulamalar için idealdir.
- Pürüzlü ve yapışması zor yüzeylere dahi mükemmel yapıştırır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Etil Siyanoakrilat + Aerosol
Görünüm	Sıvı jel + Aerosol
Renk	Transparan
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Yoğunluk	1,05±0,05 g/cm3

Ral	Miktar	
✓ Şeffaf	100 ml + 25 gr	72 Ad.
✓ Şeffaf	200 ml + 50 gr	25 Ad.
✓ Şeffaf	400 ml + 100 gr	25 Ad.

ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI SPREY

ÖZELLİKLER

Selsil Çok Amaçlı Yapıştırıcı Sprey hızlı ve agresif yapışma ile kuruma süresindeki bekleme ortadan kaldırır. Çok amaçlı, hızlı kuruyan şeffaf bir spre yapıştırıcıdır.

- Kağıt, karton, kumaş, yastık, plastik, metal, ahşap, cam, elyaf, keçe, mantar ve daha bir çok materyal ile mükemmel yapışma sağlar.

- Uygulama sonrası yüzeylere yapışmadan önce 15 ile 30 saniye arasında süre tanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar



400 ml

24 Ad.

ACİL YARDIM BANDI

ÖZELLİKLER

Selsil Acil Yardım Bandı, kendiliğinden eriyen silikon kurtarma bandıdır. Yapıştırıcı içermez. Esnek ve güçlüdür. Su ve hava geçirmez, tuzlu suya dayanıklı ve elektriksel olarak yalıtıcıdır. Selsil Help, -54°C ile 260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Her türlü malzeme ve her türlü ortamda çalışmaya uygun olup; benzin, yağ, asit ve solvente dayanıklıdır.

- %300'e kadar esner. Ne kadar çok gerilirse, sonuç o kadar sıkı ve güçlü olacaktır.
- Üst üste sarıldığında çok yüksek bir sızdırmazlık sağlar.
- Sadece birkaç saniye içinde kendi kendine kaynaşmaya başlar.
- 8000V elektrik yalıtım özelliğine sahiptir.

UYGULAMALAR

Yüzlerce "kendin yap" onarımı, hortumların onarımı, elektrik kabloların yalıtımı, su geçirmez bağlantılar, alet tutacakları, alet sapları ve çok daha fazlası için kullanıma uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon
Görünüm	Bant
Renk	Siyah
Uygulama sıcaklığı	-54°C ile 260°C arası
Gerilim Direnci	950 PSI

Ral

Miktar



Siyah

3,66 m

8 Ad.

SERT PVC YAPIŞTIRICI

P12 TAK VE GİT

ÖZELLİKLER

Selsil P12 Sert PVC Yapıştırıcı stabilize edilmiş sentetik reçine ve uçucu solvent esaslı tek bileşenli PVC yapıştırıcısıdır. İçme suyu, gaz ve tarımsal borular gibi PVC'den üretilmiş basınçlı ve basınçsız boruların bağları yerlerinde kullanılır.

UYGULAMALAR

- Kolay uygulanabilir.
- Kullanmadan önce malzeme iyice karıştırılmalıdır.
- Tamamen kuruma süresi 10 dakikadır.
- (Çevresel Sıcaklık 23C)
- Borular kuruma işlemi tamamlanmadan önce çıkartılmamalıdır.
- Boruların kullanımı için 8 saat, basınç denemeleri için 24 saat beklenmelidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sentetik Reçine
Renk	Şeffaf
Uygulama sıcaklığı	-5°C ile 35°C arası
Yoğunluk	0,92 ± 0,03 g/cm3

Ral	Miktar	
☒ Şeffaf	50 gr	48 Ad.
	125 gr	30 Ad.

MERMER VE GRANİT YAPIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

- Selsil Mermer ve Granit Yapıştırıcı doymamış polyester reçinesi esaslı, bir sertleştirici ile sertleşebilen çift komponentli bir yapıştırıcıdır.
- Kolay uygulanabilir.
 - Rengini sürekli muhafaza eder.
 - 2000C + 10000C sıcaklıklarda ayrılma, çatlama, yumuşama, bükülme göstermez.
 - Koku yapmaz.
 - Solvent, alkali ve eriyik asitlere dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

Mermer, taş, seramik, fayans, çini, karo mozaik, pişmiş toprak, zımpara taşları, beton ve ahşap gibi malzemeleri birbirlerine veya birini diğerine yapıştırma işlerinde kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sentetik Reçine
Uygulama sıcaklığı	-5°C ile 35°C arası
Yoğunluk	1,80±0,03 gr/cm3
Kullanma Süresi	%1-3 sertleştirici ile 3-5 dk
Sertleşme Süresi	%1-3 sertleştirici ile 6-9 dk
Sertlik	95±5 Shore A (24 Saat sonra)

Ral	Miktar	
■ Krem	250 gr	24 Ad.
	1000 gr	12 Ad.

EPDM YAPIŐTIRICI

ŐZELLİKLER

Selsil EPDM Yapıőtırıcı, tek komponentli, kolay uygulanabilen, Oxim bazlı nőt silikondur. Yüksek performansa sahiptir ve yapı malzemelerinde dolgu, sızdırmazlık ve membran yapıőtırma işlemleri için formüle edilmiştir. Kuvvetli yapıőma gücüne sahiptir. UV ye dayanıklıdır, %100 silikon ve solventsizdir. Düşük modül, yüksek elastikiyet.

UYGULAMALAR

Epdm yapıőtırma uygulamaları ile beraber pervaz, bakır, çelik, galvanizli saç oluklar ve bağlantı derzleri (duvarlar, beton, pvc, ahşap, cam) uygulamalarında kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeylerde ürünü kullanmadan önce deneme yapılması tavsiye edilir.



TEKNİK ŐZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Nőt (Oxim)
Yoğunluk	1.33 ± 0.03 TS 781 ISO 758
Sertlik	25-30 Shore A
Kopma Dayanımı	>200%
Kopma Dayanımı	1.2 N/mm2
Akma	0 mm
Isıl Direnç	-50°C ile +150°C arası
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C arası

Ral

Miktar



Siyah

600 ml

20 Ad.

CIVATA SABİTLEYİCİ & KENETLEYİCİLER

ANAEROBİKLER

3638 ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ KENETLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Sellock 3638 silindirik bağlantı elemanlarının özellikle yaklaşık 0,25 mm (0.01") boşlukları yapıştırmak için kullanılan yüksek mukavemetli anaerobik kenetleyicidir. Sellock 3638 havayla temas etmeyen metal yüzeylerde yüksek mukavemet sağlayan tek bileşenli anaerobik yapıştırıcı olarak geliştirilmiştir.

UYGULAMALAR

- Açıklığın en fazla 0.25 mm (0.01") olduğu boşlukları doldurmak için idealdir.
- Oda sıcaklığında maksimum mukavemet sağlar.
- Mükemmel yapışma, sızdırmazlık ve kilitleme sağlar.
- Millerde ve konutlarda manşon ve kilitler için kullanılır.
- Bu ürünün oksijenli ve/veya oksijence zengin sistemlerde ve klor ya da diğer güçlü oksitleyicilerle kullanılması önerilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Üretan Metakrilat
Görünüm	Sıvı
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1,09 g/cm ³
Vizkosite	2000-3000 mPas
Maksimum boşluk çapı	0,25 mm
Çalışma Sıcaklığı	- 54 °C ile 150 °C

Ral	Miktar	
Yeşil	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

3620 YÜKSEK ISI MUKAVEMETLİ KENETLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Sellock 3620, silindirik bağlantı parçalarının yapıştırılması için tasarlanmıştır. Ürün tek bileşenli anaerobik, akrilik esaslı üründür. Ürün, kapalı metal yüzeyler arasında hava olmadığında kürlenir. Titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeyi önler.

UYGULAMALAR

- Uygulamalar arasında radyatör düzeneklerindeki pimlerin, şanzımanlardaki rulmanların ve manşonların pompa muhafazalarına yerleştirilmesi yer alır.
- Tek bileşenlidir, karıştırma gerektirmez.
- Orta ila yüksek mukavemettedir.
- Yüksek viskozitelidir.
- Bu ürünün saf oksijen ve/veya oksijen açısından zengin sistemlerde ve klor veya diğer güçlü oksitleyici malzemelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Metakrilat Ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1,16 g/cm ³
Vizkosite	5000-12000 mPas
Fikstür Zamanı	10-15 dakika
Çalışma Sıcaklığı	- 54 °C ile 200 °C

Ral	Miktar	
Yeşil	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

ANAEROBİKLER

3601 YÜKSEK MUKAVEMETLİ KENETLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Sellock 3601 silindirik montaj parçalarının yapıştırılması için tasarlanmıştır. Sellock 3601 hava almayan kapalı metal yüzeylerde kullanılan tek bileşenli akrilik bazlı yapıştırıcıdır ve titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeleri önler.

UYGULAMALAR

- Düşük viskozite önemli olduğunda idealdir.
- Yuvaların içindeki burçlar için uygundur.
- Pompa yuvalarının içindeki makaralı rulmanları korur.
- Bu ürünün oksijenli ve/veya oksijence zengin sistemlerde ve klor ya da diğer güçlü oksitleyicilerle kullanılması önerilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Dimetil akrilat ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1,1 g/cm ³
Vizkosite	100-150 mPas

Ral	Miktar	
■ Yeşil	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

3290 DÜŞÜK VİSKOZİTELİ KILCAL BOŞLUK DOLGUSU

ÖZELLİKLER

Sellock 3290, dişli bağlantı elemanlarının sızdırmazlığı ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Ürün, hava almayan kapalı metal yüzeylerde kullanılarak titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeleri önler.

UYGULAMALAR

- Isı ve su direnci mevcuttur.
- Su geçirmez.
- Düşük viskozitelidir.
- Özellikle kaynaklarda gözeneklerin doldurulması, dökümlerde ve toz haline getirilmiş metal parçalarda kullanımlar için uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Dimetil akrilat ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1,08 g/cm ³
Vizkosite	20-70 cPs
Çalışma Sıcaklığı	-54°C to 200 °C
Fikstür süresi	10-15 Dakika

Ral	Miktar	
■ Yeşil	50 ml	12 Ad.

ANAEROBİKLER

3270 SÖKÜLMEZ
SAPLAMA TUTUCU

ÖZELLİKLER

Sellock 3270 dişli bağlantı elemanlarının yapıştırılması için tasarlanmıştır. Sellock 3270 tek bileşenli anaerobik, yüksek mukavemetli, akrilik bazlı tutucudur. Sellock 3270 hava almayan kapalı metal yüzeylerde kullanılarak titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeleri önler. Sellock 3270 özellikle motor ve pompa içlerinde bulunan saplamalar gibi dayanıklılık gerektiren uygulamalar için uygundur.

UYGULAMALAR

- Yarıçapı 1" (25 mm) veya daha büyük olan bağlantı elemanları için idealdir(- Şanzıman ve motor bloğu saplamaları, vana setleri, vb.).
- Yüksek mukavemetlidir, ekstra kaynak ve somun gerektirmez.
- Korozyon ve sızıntıyı önler.
- Yağlı yüzeylerde mükemmel performans gösterir.
- Titreşim altındaki makine veya hareketli parçaların birleşiminde kullanılabilir.
- Bu ürünün oksijenli ve/veya oksijence zengin sistemlerde ve klor ya da diğer güçlü oksitleyicilerle kullanılması önerilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Dimetilakrilat ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1,1 g/cm ³
Vizkosite	400-600 mPas
Çalışma Sıcaklığı	-54°C ile 150°C

Ral

Miktar



Yeşil

250 ml

6 Ad.

50 ml

12 Ad.

3243 SÖKÜLEBİLİR
SOMUN TUTUCU

ÖZELLİKLER

Sellock 3243 el aletleriyle kolayca sökülmesi gereken dişli bağlantı elemanlarının yapıştırılması için tasarlanmıştır. Sellock 3243 tek bileşenli anaerobik, orta mukavemetli tiksotropik akrilik bazlı tutucudur. Sellock 3243 somun tutucu hava almayan kapalı metal yüzeylerde kullanılarak titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeleri önler.

UYGULAMALAR

- Yarıçapı 1/4" - 3/4" (6-20 mm) veya daha küçük olan, titreşim altında gevşeyen vida parçaları için idealdir.
- Yağ direnci geliştirilmiş çiviler ve vidalarda, somunların sabitlenmesi ve sızdırmazlıkların sağlanmasında kullanılır.
- Bu ürünün oksijenli ve/veya oksijence zengin sistemlerde ve klor ya da diğer güçlü oksitleyicilerle kullanılması önerilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Dimetilakrilat ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Mavi
Yoğunluk (25°C)	1,08 g/cm ³
Vizkosite	1200-3000 cPs
Çalışma Sıcaklığı	- 54°C ile 150°C

Ral

Miktar



Mavi

250 ml

6 Ad.

50 ml

12 Ad.

ANAEROBİKLER

3272 YÜKSEK MUKAVEMETLİ
SÖKÜLMEZ SAPLAMA TUTUCU

ÖZELLİKLER

Sellock 3272 dişli bağlantı elemanlarının yapıştırılması için tasarlanmıştır. Sellock 3272 tek bileşenli anaerobik, yüksek mukavemetli, akrilik bazlı tutucudur. Sellock 3272 hava almayan kapalı metal yüzeylerde kullanılarak titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeleri önler. Sellock 3272 özellikle büyük civata ve vidaların yapıştırılması için uygundur.

UYGULAMALAR

- Yarıçapı 1" (25 mm) veya daha büyük olan bağlantı elemanları için idealdir (Şanzıman ve motor bloğu saplamaları, vana setleri, vb.).
- Yüksek mukavemetlidir, ekstra kaynak ve somun gerektirmez.
- Korozyon ve sızıntıyı önler.
- Yağlı yüzeylerde mükemmel performans gösterir.
- Sıcaklığın 200 °C üzerinde olduğu uygulamalarda idealdir.
- Bu ürünün oksijenli ve/veya oksijen zengin sistemlerde ve klor ya da diğer güçlü oksitleyicilerle kullanılması önerilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Dimetilakrilat ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Kırmızı
Yoğunluk (25°C)	1,11 g/cm ³
Vizkosite	4000-6000 cPs
Çalışma Sıcaklığı	- 54°C ile 230°C

3222 SÖKÜLEBİLİR
VİDA SABİTLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Sellock 3222 Sökülebilir Vida Sabitleyici, standart el aletleri ile kolay demontaj gerektirebilecek dişli bağlantı elemanlarının sızdırmazlığı ve sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Ürün tek bileşenli anaerobik, düşük mukavemetli tiksotropik, akrilik bazlı sabitleyicidir. Ürün, hava almayan kapalı metal yüzeylerde kullanılarak titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeleri önler.

UYGULAMALAR

- Özellikle vidayı kesmeden kolay sökmenin gerekli olduğu ayar vidalarının, küçük çaplı veya uzun boylu bağlantı elemanlarının ayarlanması gibi kullanımlar için uygundur.
- Tek bileşenli, karıştırma gerektirmez
- Tiksotropik
- Düşük mukavemetli
- Bu ürünün saf oksijen ve/veya oksijen açısından zengin sistemlerde kullanılması tavsiye edilmez ve klor veya diğer güçlü oksitleyici malzemelerle kullanılmamalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Dimetilakrilat ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Mor
Yoğunluk (25°C)	1,05 g/cm ³
Vizkosite	1200-1500 cPs
Fikstür süresi	15 dakika
Çalışma Sıcaklığı	- 54°C ile 150°C

Ral	Miktar	
Kırmızı	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

Ral	Miktar	
Mor	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

ANAEROBİKLER

3542 BORU SIZDIRMAZLIK ÜRÜNÜ

ÖZELLİKLER

Sellock 3542, metal dişli boruların ve bağlantı parçalarının kilitlenmesi ve sızdırmazlığı için tasarlanmış yüksek performanslı bir anaerobik dişli sızdırmazlık maddesidir. Bu bileşiğin yüksek yağlama özellikleri paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer tüm metal boru dişleri ve bağlantı parçaları üzerinde aşınmayı önler.

UYGULAMALAR

Kimyasal işleme, petrol arıtma, kağıt hamuru/kağıt, atık işleme, tekstil, kamu hizmetleri/enerji üretimi, denizcilik, otomotiv, endüstriyel ekipman, gaz sıkıştırma ve dağıtım endüstrilerindeki endüstriyel uygulamalar için önerilir. Endüstriyel tesis akışkan güç sistemleri için yaygın olarak kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Metakrilat Ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Kahverengi
Yoğunluk (25°C)	1,06 g/cm ³
Vizkosite	525-1850 mPas
Parlama noktası	>100 °C

Ral	Miktar	
	Kahverengi	250 ml 6 Ad. 50 ml 12 Ad.

3641 ORTA MUKAVEMETLİ RULMAN KENETLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Sellock 3641, özellikle servis için demontajın gerekli olduğu silindirik parçaların birleştirilmesi için tasarlanmıştır. Ürün, kapalı metal yüzeyler arasında hava olmadığında kürlenir. Titreşim ve darbeden kaynaklanan sızıntı ve gevşemeyi önler.

UYGULAMALAR

Uygulamalar, muhafazalar ve miller üzerinde rulman tutuculuğunu içerir. Tek bileşenler, karıştırma gerektirmez. Orta viskozitelidir. Bu ürünün saf oksijen ve/veya oksijen açısından zengin sistemlerde ve klor veya diğer güçlü oksitleyici malzemelerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Metakrilat Ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Sarı
Yoğunluk (25°C)	1,07 g/cm ³
Vizkosite	120-2800 mPas
Kayma Hızı (277 s ⁻¹)	90-180
Termal genişleme katsayısı	80x10 ⁻⁶
Termal iletkenlik katsayısı	0.10

Ral	Miktar	
	Sarı	250 ml 6 Ad. 50 ml 12 Ad.

3567 PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLER İÇİN BORU SIZDIRMAZLIK ÜRÜNÜ

ÖZELLİKLER

Sellock 3567, metal dişli boruların ve bağlantı parçalarının sabitlenmesi ve sızdırmazlığı için tasarlanmış yüksek performanslı bir anaerobik dişli sızdırmazlık maddesidir. Bu bileşiğin yüksek yağlama özellikleri paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer tüm metal boru dişleri ve bağlantı parçaları üzerinde aşınmayı önler.

UYGULAMALAR

Kimyasal işleme, petrol artıma, kağıt hamuru, kağıt, atık işleme, tekstil, kamu hizmetleri, enerji üretimi, denizcilik, otomotiv, endüstriyel ekipman, gaz sıkıştırma ve dağıtım endüstrilerindeki endüstriyel uygulamalar için önerilir. Endüstriyel tesis akışkan güç sistemleri için yaygın olarak kullanılır.



3577 DÜŞÜK VİSKOZİTELİ BORU SIZDIRMAZLIK ÜRÜNÜ

ÖZELLİKLER

Sellock 3577, metal dişli boruların ve bağlantı parçalarının sabitlenmesi ve sızdırmazlığı için tasarlanmış orta mukavemetli, yüksek performanslı bir anaerobik dişli sızdırmazlık maddesidir. Ürün birbirine yakın metal yüzeyler arasında hava olmadığında hızla kürleşir ve uygulamadan hemen sonra düşük basınç dayanımı sağlar.

UYGULAMALAR

Dişli metal boruların ve bağlantı parçalarının kilitlemesi ve sızdırmazlığı için idealdir. Kaba dişler için tasarlanmıştır. Yüzey aktivasyonuna ihtiyaç duymadan paslanmaz çelik yüzeyler için kullanıma uygundur. Gazlara, suya, LPG'ye, hidrokarbonlara, yağlara ve diğer kimyasallara karşı sızdırmazlık sağlamak için idealdir. Mükemmel tiksotropik özellik, kürlenme öncesinde veya sırasında mastiğin yer değiştirmesini önler.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Metakrilat Ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,14 g/cm3
Vizkosite	540,000 cP
Parlama noktası	>100°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Metakrilat Ester
Görünüm	Sıvı
Renk	Sarı
Yoğunluk (25°C)	1,09 g/cm3
Vizkosite	24000-80000 cPs
Çalışma Sıcaklığı	18°C to 148°C
Kürleşme Süresi	10 - 30 dakika
Fonksiyonel Kürleşme Süresi	2 - 4 saat
Tam Kür Süresi	24 saat

Ral	Miktar	
☐ Beyaz	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

Ral	Miktar	
☐ Sarı	250 ml	6 Ad.
	50 ml	12 Ad.

KİMYASAL DÜBELLER

EPOKSİ BAZLI

ÖZELLİKLER

Selsil Epoksi Bazlı Kimyasal Dübel iki komponentli, reçine ve sertleştiriciden oluşan epoksi akrilat esaslı kimyasal dübelleme sistemidir. Hızlı kürleşir. Tiksotropiktir, sarkma yapmaz. Silikon tabancasıyla kolayca uygulanabilir. Rengini muhafaza eder.

UYGULAMALAR

Beton ve taş duvarlarda kimyasal dübel olarak filiz ekiminde, Yüksek büyüklükte yüklere maruz ankraj ve montaj uygulamalarında kullanılır. Ahşap yapıların, metal yapıların, metal profillerin, sıhhi tesisatların, boru bağlantılarının, sarkma çatıların, cephelerin, yürüme yollarının, kablo kanalları, korkulukların, merdivenlerin, kapıların, pencere çerçevelerinin sabitlenmesi.



POLYESTER BAZLI

ÖZELLİKLER

Selsil Polyester Bazlı Kimyasal Dübel iki komponentli, reçine ve sertleştiriciden oluşan polyester esaslı kimyasal dübelleme sistemidir. Hızlı kürleşir. Tiksotropiktir, sarkma yapmaz. Silikon tabancasıyla kolayca uygulanabilir. Rengini muhafaza eder.

UYGULAMALAR

Beton ve taş duvarlarda kimyasal dübel olarak filiz ekiminde, Yüksek büyüklükte yüklere maruz ankraj ve montaj uygulamalarında kullanılır. Ahşap yapıların, metal yapıların, metal profillerin, sıhhi tesisatların, boru bağlantılarının, sarkma çatıların, cephelerin, yürüme yollarının, kablo kanalları, korkulukların, merdivenlerin, kapıların, pencere çerçevelerinin sabitlenmesi.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Renk	Açık gri / Bej (A Bileşeni) Koyu gri (B Bileşeni)
Yoğunluk	1.65 ± 0.03 (A Bileşeni) 1.3 ± 0.03 (B Bileşeni)
Tam kürlenme	7 gün
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sıcaklık direnci	-30°C ile +100°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Polyester
Renk	Açık gri / Bej (A Bileşeni) Koyu gri (B Bileşeni)
Yoğunluk	1.66 ± 0.03 (A Bileşeni) 1.3 ± 0.03 (B Bileşeni)
Tam kürlenme	7 gün
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sıcaklık direnci	-30°C ile +100°C

Ral

Miktar



■ - 300 ml 12 Ad.

Ral

Miktar



■ - 300 ml 12 Ad.

TEKNİK SPREYLER

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Fren Balata Temizleyici fren sistemleri üzerinde toz ile biriken yağların etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Fren balata üzerinde biriken tozların temizliğini sağlar. Etkin formülü sayesinde parçaların ayrılmadan temizlenmesine yardımcı olur. Fren ve balata sesinin azaltılmasında yardımcı olur. Metallerin korozyonuna neden olmaz. Leke iz bırakmaz, derinlemesine nüfuz eder. Özel valfi sayesinde 360°C açı ile kullanılabilir. Aşındırıcı değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

500 ml 24 Ad.

ETİKET SÖKÜCÜ

ÖZELLİKLER

Selsil Etiket Sökücü, özel formülü sayesinde bir çok yüzeyden kağıt etiketlerin etkin bir şekilde temizlenmesini yardımcı olur. Etkin formülü sayesinde yüzeyleri kalıntı bırakmadan ve fiziksel temizleme işlemi gerektirmeden temizler. Aşındırıcı değildir. Leke, iz bırakmaz; derinlemesine nüfuz eder. Tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Boyalı yüzeylerde uygulanabilir. Ozon tabakasına zararlı gazları içermez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Limon
Miktar	

200 ml 36 Ad.

PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI

ÖZELLİKLER

Selsil Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey, suyu ve nemi yüzeyden uzak tutarak, metal yüzeylerde yağlayıcı özelliği ile koruma sağlayan, pas çözücü etkisi olan silikon içermeyen spreysidir. Etkin formülü sayesinde kolayca uygulanabilir ve iyi derecede nüfuz eder. Paslanmış parçaları gevşetir ve yüzeyler arasında ince koruyucu bir film tabakası oluşturur. Sürtünmeyi azaltır, sürtünme sonucu oluşan ses ve aşındırmayı önler. Suyu uzaklaştırır ve neme karşı yüzeyleri korur. Metal yüzeyleri ve parçaları pastan korur. Silikon içermediğinden uygulandığı yüzeyde kir tabakası oluşturmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

200 ml 36 Ad.
400 ml 24 Ad.

SIVI GRES

ÖZELLİKLER

Selsil Sıvı Gres Yağlayıcı, metal-metal, metal-plastik parçalar arasında kullanılan yüksek mukavemete sahip sıvı aerosol yağlayıcıdır. -10°C ile 110°C derece sıcaklık aralığında çalışır. Yüzeyde oluşturduğu dayanıklı film tabakası sayesinde uzun süre yağlama sağlar. Özellikle dik yüzeylerde yapışma kabiliyeti çok yüksektir. Hareketli noktalarda kullanıma uygundur. Boyaya zarar vermez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

500 ml 24 Ad.

SİLİKON SPREY

ÖZELLİKLER

Selsil Silikon Sprey, şeffaf, yağlayıcı etkisi olan yüksek kalite silikon içeren spreydir. Özellikle renksiz yağlama istenen yüzeylerde kullanılması için tasarlanmıştır. Yağlayıcıdır. Etkin formülü sayesinde kolayca uygulanabilir ve iyi derecede nüfuz eder. Sürtünmeyi azaltır, sürtünme sonucu oluşan ses ve aşındırmayı önler. Su iticidir. Neme karşı yüzeyleri korur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak sıvı, hafif bulanık
Koku	Karakteristik

Miktar

500ml	24 Ad.
200ml	36 Ad.

MOTOR TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Motor Temizleme Spreyi, elektronik motorlarda, su ile temizlik yapılmaması gereken motor ve aksamın temizliğinde kullanılan üstün formüllü bir temizleme spreyidir. Motor bloklarında ve yüzeyde oluşan yağ atıklarını ve kirleri kolayca temizler. Kauçuk ve plastik yüzeylerde kullanım sonrası kalıcı bir parlaklık sağlar. Parlatma için ayrıca bir ürüne ihtiyaç duyulmaz. Anti-statik özelliği sayesinde toz yapışmasını uzun süre engeller. Parlak görünümü muhafaza eder. Plastik ve kauçuk aksamda leke ve kalıntı bırakmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar

500 ml	24 Ad.
200 ml	36 Ad.

ÇİNKO SPREY

ÖZELLİKLER

Selsil Çinko Sprey, tüm metal yüzeyleri korozyon ve paslanmaya karşı korur. Mikro incelikte hızlı koruyan ve yapışan bir koruma katmanı oluşturur ve +300°C'ye kadar dayanıklıdır. Yüksek değerinde pas koruma astarı oluşturmak için; Kaynak ve delik noktalarının kaplanması için; Noktasal kaynakta iletken bir tabaka için; Metalin korozyona karşı korunması gereken her yerde kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Solvent içeren aerosol tenek; alkid bazlı reçine
Renk	Metalik gri
Koku	Karakteristik
İşleme Sıcaklığı	5°C to 35°C / (optimum 18°C-25°C)
Islak Film Kalınlığı	<20 µm
Kuru Film Kalınlığı	<10 µm
Tam kuruma	<24 hr

Miktar

400ml	24 Ad.
-------	--------

CONTA TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Conta Temizleyici genel amaçlı bir sprey olup kirlenmiş conta ve conta kalıntılarının temizlenmesinde kullanılmaktadır. Her çeşit metal yüzeyden conta atıklarını önler. Derinlemesine temizler. Korozif değildir. Kimyasal atık bırakmaz. Contaları ulaşılması zor alanlardan dahi temizler.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar

500 ml	24 Ad.
200 ml	36 Ad.

GAZALTI KAYNAK SPREYİ (SİLİKONSUZ)

ÖZELLİKLER

Selsil Gaz Altı Kaynak Spreyi, kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen, silikonsuz, çevre dostu bir spreydur. Yanıcı değildir. Kaynak elemanlarının ömrünü uzatır. Kolay uygulanır. Boya öncesi yüzey temizlenmelidir



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

400 ml 24 Ad.

GAZALTI KAYNAK SPREYİ (SİLİKONLU)

ÖZELLİKLER

Selsil Gaz Altı Kaynak Spreyi, özel bir spreylup, kaynak sırasında metal yüzeylere sıçramanın yapışmasını önler ve kaynak sonrası yontma, taşlama veya tel fırçalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Ark kaynağı işlemlerine yönelik nozulları, kaynak ünitelerini ve aletleri korumak için uygundur. Korozyon değildir, oksidasyondan korur. Kolay uygulanır. Tutuşma, parlama yapmaz. Yanıcı Değildir. Uygulama sonrası temizlik yapılmadan boyamaya uygundur. Krom kaplı, galvanizli ve boyalı yüzeylerde başarıyla kullanılır



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

400 ml 24 Ad.

KALIP AYIRICI SPREY (SİLİKONSUZ)

ÖZELLİKLER

Selsil Kalıp Ayırıcı Silikonsuz, kauçuk ve plastik parça üretimi yapan makinelerde üretilen parçanın kalıptan kolay ayrılması ve parça kalitesinin yüksek olması amacıyla, özel tasarlanmış yapışma önleyici spreydur. Kalıp yüzeyinde ince ve şeffaf bir film tabakası oluşturur. Malzeme transferini kolaylaştırır. Kaliteli parka basımına imkan verir. Yüksek ısıya dayanıklıdır. Tek uygulamada birden fazla kalıp almaya uygundur. Saçlı kauçuk basımı sonrası yüzeylerde ikinci bir işleme gerek kalmadan boyama kolaylığı sağlar. Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, Nitril kauçuk, Neopren kauçuk, PP, HDPE, LDPE, PVC ve farklı türde plastik parka üretiminde kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

400 ml 24 Ad.

KALIP AYIRICI SPREY (SİLİKONLU)

ÖZELLİKLER

Selsil Kalıp Ayırıcı Sprey, plastik enjeksiyon makinelerinde kalıp ayırma işleminde kullanılan, silikon içeren formülü ile kauçuk parçaların modellerinden etkin bir şekilde ayrılmasını sağlayan etkin bir üründür. +300°C yüksek ısıya dayanıklıdır. Kalıp üzerinde leke yapmaz. Kağıt ve Tekstil sektöründe yapışma önleyici olarak kullanılır. Kaydırıcı plastik yüzeylerde parlaticı olarak kullanılabilir. Yüzeyde homojen ve düzgün bir film tabakası oluşturur. Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, nitril kauçuk, Neopren Kauçuk, PP, HDPE, LDPE, PVC ve farklı türde plastik parça üretiminde kullanılabilir. Sonradan boyamaya tabi olacak işlemlerde kullanılmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	

400 ml 24 Ad.

KAYIŞ TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Kayış Temizleyici, genel amaçlı bir sprej olup kayışların bakımında ve kaydırmazlık uygulamalarında kullanılmaktadır. Kayış üzerinde biriken yağ, Kir ve toz kalıntılarının temizlenmesini sağlar. Kayış ve kasnak arasındaki sürtünmeyi artırarak, kayış gerilmesini ve dolanmalarını engeller. Kayıştaki sertliği gidererek, aşınmış kayışın verimli çalışmasını sağlar. Kayış kaçırmalarını engeller. Kir ve yağlı derinlemesine temizler Kayışın ömrünü uzatır



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	
500 ml	24 Ad.

KLİMA TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Klima Temizleyici araçların klima sistemlerini temizlemek amacıyla üretilmiş tek kullanımlık özel bir üründür. Klima çalışırken oluşan mikro organizmaların kolay bir şekilde temizlenmesini sağlar. Klimada oluşan bakterileri yok ederek, ferah ve hijyenik bir ortama sahip olunmasını sağlar. Sigara ve kötü kokuların temizlenmesinde kullanılır. Araç içinde tazelik veren hoş bir koku bırakır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Limon
Miktar	
150 ml	36 Ad.

KARBÜRATÖR TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Karbüratör Temizleme Spreyi, solvent içeren özel formülü sayesinde karbüratör parçalarını derinlemesine temizler. Etkin formülü sayesinde kolayca uygulanabilir ve iyi derecede nüfuz eder. Oksijen sensörlerine ve katalitik konvertirlara zarar vermez. Yüzeylerdeki gres yağı, kiri ve cila kalıntılarını tamamen temizler. Özel valfi sayesinde 360 0C açı ile kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	
500 ml	24 Ad.

TORPİDO PARLATICI

ÖZELLİKLER

Selsil Torpido Parlatıcı Sprey aracın konsol ve diğer iç aksamında yer alan plastik, deri yüzeylerin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Düzenli kullanıldığında yüzeylerin ömrünü uzatır. Araç içinde uzun süre dayanıklı hoş bir koku bırakan farklı esansları vardır. Ozon tabakasına zarar verici, itici gazlar içermez. Parlaklığını uzun süre korur. Leke Yapmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	
200 ml	36 Ad.

LASTİK FİTİL YENİLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Lastik Fitil Yenileyici Sertleşen Kauçuk fitillerin yeniden eski haline dönmesini sağlayan özel bir üründür. Gıcırdamaları önler, camların sıkışmasını engeller. Yazın sıcaklarda, kışın soğuklarda fitillerin kapılara yapışmasını, çatlamasını, sertleşmesini engeller. Fitilin ömrünü uzatır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

200 ml 36 Ad.

KONTAK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Kontak Temizleme Spreyi, tüm elektrikli aksamın temizliğinde kullanılan yüksek temizleme özelliğine sahip özel bir üründür. Araç, makine ve el aletlerinin servislerinde, elektrik ile ilgili parçaların bakım ve onarımı sırasında kullanılan bir üründür. Pas ve oksidasyonu önler. Hemen kurur. Derinlemesine temizler. Kimyasal atık bırakmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

500 ml 36 Ad.

EMNİYET KEMERİ YAĞLAYICI

ÖZELLİKLER

Selsil Emniyet Kemer Yağlayıcı emniyet kemerlerini yağlayarak rahat kullanılmasını sağlayan özel bir üründür. Kıyafetlerde iz bırakmaz Mükemmel bir yağlama yaparak emniyet kemerinin rahat çalışmasını sağlar. Kemerlerin eskimesini engeller Reçineleşme ve yapışma yapmaz Emniyet kemerinin sertleşmesini engeller, gıcırtdısını durdurur. Anti-statik özelliğe sahiptir. UV ışınlarına karşı koruma sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

200 ml 36 Ad.

ZİFT & KATRAN TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Zift ve Katran Temizleyici, asfalttan sıçrayarak aracın kapı, çamurluk, tampon, ve benzeri kaporta ve aksesuarlarına yapışan zift ve katranları boya, cila veya verniğe zarar vermeden kolayca temizleyen özel bir üründür. Zift ve katran kalıntılarını derinlemesine temizler. Boyalı tüm yüzeylerde kullanılabilir. Kolay uygulanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

500 ml 24 Ad.

200 ml 36 Ad.

ETER MOTOR ÇALIŞTIRICI

ÖZELLİKLER

Selsil Eter Motor Çalıştırıcı, soğuk kış aylarında araçlarda görülen çalışma sorununu gidererek, motorun çalışmasını sağlayan bir spreydir.

Benzin, Dizel ve LPG 'li motorlarda, ateşlemeyi kolaylaştırır.

Otomobil, Kamyon, Jeneratör ve her türlü motorda kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

200 ml 36 Ad.

ELEKTRONİK KART TEMİZLEME SPREYİ (YAĞSIZ)

ÖZELLİKLER

Selsil Elektronik Devre Kart Temizleyici Spreyi, suyu ve nemi yüzeyden uzak tutarak, elektrikli cihazlarda koruyucu tabaka oluşturan spreydir.

Kolay uygulanabilir.

Etkin formülü sayesinde hızlı kuruma sağlar. Hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak hazırlanmıştır.

Makine, ekipman, televizyon, bilgisayar, faks, santral, fotokopi gibi tüm aletlerde kullanılabilir.

Antisitatiktir. Yağ içermez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

500 ml 24 Ad.

200 ml 36 Ad.

KALIP TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER

Selsil Kalıp Temizleyici Sprey solvent içeren özellikli bir kalıp temizleme spreyi olup, kalıplar üzerinde yer alan kiri, nemi ve yağı uzaklaştırır.

Enjeksiyon ve şişirme kalıpları üzerinde meydana gelmiş yağlanma, kalıp koruyucu ve depozitlerin kalıplar üzerinden kolayca temizlenmesini sağlar. Kalıba zarar vermez. Kimyasal atık bırakmaz. Korozif değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

400 ml 24 Ad.

LASTİK PARLATICI

ÖZELLİKLER

Selsil Lastik Parlatici Sprey, genel amaçlı bir temizleme spreyi olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır.

Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu bir film tabakası oluşturur.

Araçın lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık verir. Anti-statiktir. Toz yapışmasını uzun süre geciktirir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

Miktar 

500 ml 24 Ad.

PRO ÇOK AMAÇLI SPREY

ÖZELLİKLER

Selsil Genel Amaçlı Yağ, yağlayıcı, koruyucu, temizleyici ve gevşetici özelliğe sahip genel bakım uygulamalarında kullanım amaçlı bir üründür. Yağlar, korur, kir ve yağ sökerek, temizler, paslı / oksitlenmiş parçaları gevşetir, hidrofobiktir (su iticidir). Silikon içermeyen formül. Pası söker ve tüm pozisyonlarda kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	
200 ml	36 Ad.
400 ml	24 Ad.

PRO KOBRA KAFA

ÖZELLİKLER

Selsil PRO, özel formülü sayesinde yağlayıcı, koruyucu ve temizleyici özellikleri aynı anda sağlayan genel amaçlı bir bakım spreyidir. Selsil Pas Sökücü PRO Küçük motorlu araçlarda (motersiklet, bisiklet) ev aletlerinde / uygulamalarında (kapı ve elektrikli ev aletleri) sıkışmış parçaları gevşetmek için idealdir. Silikon içermeyen formül. Pası söker ve tüm pozisyonlarda kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik
Miktar	
200 ml	36 Ad.
400 ml	24 Ad.

AKRİLİK SPREY BOYA

RAINBOW SPREY GAZLI KUTU

ÖZELLİKLER

Boş Gazlı Kutu, kutusuna itici gaz ve özel ilave edilmiş solventler doldurulmuş, boya ilavesine hazır, solvent bazlı gazlı spreysidir. Yüksek verimlidir ve basıncında değişme olmaz, en iyi performansı gösterir. Profesyonel kalitede sonuç verir. Solvent bazlı tüm boyalar ile kullanılır. Tüm makinalarda doluma uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Renksiz
Koku	Karışım

Miktar 

400 ml 12 Ad.

RAINBOW FLORESAN BOYA

ÖZELLİKLER

Selsil Rainbow Colors akrilik esaslı, solvent bazlı iç ve dış mekanlarda dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış spreysidir. Ahşap, metal, seramik, plastik, beton, kağıt, kumaş, cam, karton gibi yüzeylerde güvenle kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Renksiz
Koku	Karışım

Miktar 

400 ml 12 Ad.

FLORASAN BOYALAR

 FLORASAN KIRMIZI TAB-441	 FLORASAN PEMBE TAB-439	 FLORASAN MOR TAB-436
 FLORASAN SARI TAB-437	 FLORASAN YEŞİL TAB-438	

AKRİLİK SPREY BOYA

ÖZELLİKLER

Selsil Rainbow Colors, iç ve dış mekan dekorasyonu ve koruma amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş akrilik ve solvent bazlı sprej boyadır. Özel formülasyonu ile ahşap, metal, plastik, beton, kağıt, cam ve karton yüzeylerde kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Solvent bazlı aerosol, modifiye akrilik reçine
Koku	Karakteristik
Dokunabilecek Şekilde Kuruma	5-10dk
Tam Kuruma	24 saat
Kuru Tabaka Kalınlığı	<10 µm
Yüzey Sıcaklığı	5°C ile 20°C
Uygulama Sıcaklığı	10°C ile +25°C, max. nem 60%

Miktar 

400 ml 12 Ad.

EFEKT BOYALAR

		
ALÜMİNYUM BEYAZ RAL 9006 TAB-424	GRİ ALÜMİNYUM RAL 9007 TAB-427	BAKIR RAL 8029 TAB-453


ASTAR BOYALAR

	
GRİ ASTAR RAL 7042 TAB-461	KIRMIZI ASTAR RAL 3009 TAB-462

ISI DAYANIMLI BOYALAR

	
YALDIZ GRİ 200°C RAL 9006 TAB-433	SİYAH 690°C ISIYA DAYANIKLI RAL9005 TAB-432

AKRİLİK BOYALAR

			
SİYAH MAT RAL9005 TAB-428	SİYAH PARLAK RAL9005 TAB-429	ANTRASİT GRİ RAL7016 TAB-451	ULTRAMARİN MAVİSİ RAL5002 TAB-421
			
YILAN OTU MAVİSİ RAL5010 TAB-443	TRAFİK MAVİSİ RAL5017 TAB-420	GÖKYÜZÜ MAVİ RAL5015 TAB-448	AÇIK MAVİ RAL5012 TAB-422
			
YOSUN YEŞİLİ RAL6005 TAB-412	YAPRAK YEŞİLİ RAL 6002 TAB-413	ÇİMEN YEŞİLİ RAL 6010 TAB-414	AÇIK YEŞİL RAL 6018 TAB-415
			
KAVUN SARISI RAL 1028 TAB-410	TRAFİK SARI RAL 1023 TAB-409	SÜLFÜR SARI RAL 1016 TAB-447	TRAFİK TURUNCU RAL 2004 TAB-408
			
SİNYAL TURUNCU RAL 2010 TAB-444	VERMİLYON RAL 2002 TAB-416	TRAFİK KIRMIZISI RAL 3020 TAB-419	ATEŞ KIRMIZISI RAL 3000 TAB-418
			
KARMEN KIRMIZI RAL 3002 TAB-417	ŞARAP KIRMIZISI RAL 3005 TAB-401	ÇİKOLATA KAHVERENGİ RAL 8017 TAB-450	BETON GRİ RAL 7023 TAB-445
			
GÜMÜŞ GRİSİ RAL 7001 TAB-423	PENCERE GRİ RAL 7040 TAB-449	ÇAKIL GRİ RAL 7032 TAB-426	AÇIK GRİ RAL 7035 TAB-425
			
BEYAZ GRİ RAL 9002 TAB-446	İNCİ BEYAZ RAL 1013 TAB-403	FİLDİŞİ KREM RAL 1015 TAB-411	MAT BEYAZ RAL 9010 TAB-402
			
PARLAK BEYAZ RAL 9010 TAB-405	TRAFİK BEYAZI RAL 9016 TAB-404	BUZDOLABI BEYAZI RAL 9301 TAB-407	SİNYAL BEYAZ RAL 9003 TAB-406
			
ŞEFFAF VERNİK TAB-431			

Selsil®

@SELSIL • SELSIL.COM • ESHOP.SELSIL.COM